

Alumiiniumemail TERMANOL**Temperatuurikindel alumiinium-silikoonemail**

Email TERMANOL on ette nähtud nii siseruumides kui ka väljas kasutatavate kõrge temperatuuri mõju all (kuni +600 °C) olevate metall ja teraspindade värvimiseks. Sobib ahjuuste, autosummutite, kaminavõrede, korstnate ja muude kõrge temperatuuri mõju all (kuni +600 °C) olevate tööstustorustikke värvimiseks. Värvitav pind peab olema puhas mustusest ja õlist. Enne kasutamist hoolikalt segada ühtlase konsistentsi saavutamiseks. Üldiselt ei vaja lahjendamist. Tööriistade puhastamiseks kasutada lahusteid 646 või 647. Pealekandmine ühe õhukese kihina pulverisaatori, pintsli või rulli abil kuiva kihi saavutamiseks paksusega 15–25 mikroni. Emailikulu on 10 ÷ 11 m²/l. Hoiduda lokaalsete kihtide paksendamisest pragunemise või koorumise vältimiseks. Kuivamisaeeg kuni kleepumise kadumiseni 30 minutit temperatuuril (20 ± 2) °C. Lõplik pinna kivistumine toimub kuumutamisel vähemalt temperatuuril 230 °C ühe tunni jooksul. Esmakordsel kuumutamisel võib esineda spetsiifiline lõhn. Sellisel juhul on vaja ruumi hoolikalt tuulutada.