

I Nordens Färg. Põhjamaa värvides

# AURA



## Fasad Fort

Akrülaatvärv mineraalpindadele

- ✓ Välis- ja sisetöödeks
- ✓ Hea kattevõimega
- ✓ Kiiresti kuivav



Kirjeldus	
Omadused	<p>Vesialuseline matt akrülaatvärv mineraalsete fassaadide ja lagede ning seinte värvimiseks</p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Kergelt pinnale kantav</li><li>✓ Hea nake aluspinnaga</li><li>✓ Suurepärase kattevõimega</li><li>✓ Kuivab pinnal kiiresti</li><li>✓ Moodustab ilmastikukindla kauakestva katte</li><li>✓ Hea veeaurude läbilaskevõime, ei takista pinna hingamist</li><li>✓ vethülgavus ja määrdumiskindlus</li></ul> <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik c 40 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes &lt; 40 g/L.</p> <p><b>Läikeaste:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• täismatt (u. 4) vastavalt ISO 2813</li><li>• täismatt (u. 4) vastavalt EN 13 300.</li></ul> <p><b>Klassifikatsioon:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• G<sub>3</sub>E<sub>2</sub>S<sub>1</sub>V<sub>2</sub>W<sub>3</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub> standardi EVS - EN 1062-1 järgi</li></ul> <p><b>Veeaurude läbilaskevõime:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ≤0.3m standardi ISO 7783-2 järgi.</li></ul> <p><b>Veeläbilaskvus:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ≤0,35 kg/(m²h<sup>0.5</sup>)</li></ul>
Kasutusala	<p>Mineraalpindade värvimiseks välistöödel, sealhulgas krohvitud ja soojustatud pinnad. Lagede ja seinte värvimiseks sisetöödel.</p>
Värvitavad pinnad	<p>Välistöödel. Uued või varem värvitud betoon-, kergbetoon-, asbesttsement ja krohvitud pinnad. Sobib kasutada fassaadide soojusisolatsioonisüsteemides (nn „märg soojustus“). Ei sobi eelnevalt silikaat- või lubjasegudega krohvitud või värvitud pindade katmiseks. Ei sobi horisontaalpindade värvimiseks mis on kokkupuutes veega. Sisetöödel. Uued või varem värvitud betoon-, kips-, krohv-, lae -ja seinapinnad kuivades või niisketes ruumides. Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks.</p>
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ EVS – EN 1062 standard välismüüritiste ja betooni katematerjalide ja kattesüsteemide värvidele ja lakkidele</li><li>✓ ISO 11 998, ISO 2813 – läikeaste ja kulumiskindluse määramis meetodid</li><li>✓ EN 13 300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeaste ja märghõrdekindluse klassifitseerimis standard.</li><li>✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ</li></ul>

	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja OHSAS 18001:2007 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
<b>Tehnilised omadused</b>	
Pinna ettevalmistus	Pind puhastada mustusest, rasvast, tolmust, samblast, mittepüsivast ja kooruvast materjalist. Vana katte ja suurema mustuse täielikuks eemaldamiseks soovime kasutada surve- või liivapesu. Armatuur ja teised metallist elemendid puhastada roostest ning koheselt kruntida roostekaitsevärvi. Seejärel katta ümbritsevaga sarnase täiteseguga, tasandada ja lasta kuivada. Niiskusele ja hallitusele vastuvõtlikud pinnad töödelda enne värvimist vahendiga Biotol E või Biotol Spray. Tihedad ja siledad pinnad (N: alküüdvärv) karestada. Väikesed praod ja lohud täita sobiva pahtliga Filler. Kuivanud pahteldatud pind lihvida ühtlaseks ja eemaldada lihvimistolm. Olenevalt pahtlikihi paksusest 3 kuni 14 päeva pärast kruntida pind sobiva Aquastop lahusega (järgida toote kasutusjuhendit) ja üle värvida. Uute betoonkonstruktsioonide ja taaskrohvitud pindade puhul soovime oodata ühe kütteperioodi möödumist enne värvimist. Mineraalplaate on soovitatav värvida 6 kuud pärast paigaldamist. Tsement- ja tsementlubja segude kasutamisel fassaadi remontimisel peab remonditud pind kuivama enne värvimist 1 ... 2 kuud. Remonditud betoon- ja krohvipinnad või varem värvitud pinnad on soovitatav pinna imavuse ühtlustamiseks ning kattevärvide kulu vähendamiseks ja kattevärvide suurendamiseks kruntida Aquastop Facade lahusega.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Suurte pindade värvimisel on soovitatav toonitud värvi segada ühes pakendis eriti kui värvi toonitakse iseseisvalt. Värvida 2 kihti rulli või pihustiga (düüsiava 0,026 – 0,031 tolli, rõhk 150 – 180 bar) temperatuuril +10 ... 25°C ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi värvimisel võib värvile lisada vett kuni 5% värvi mahust. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada 5 – 10% värvi mahust. Lõppviimistluskiht kanda pinnale vedeldamata kujul. Värvimise ajal vältida kõrget temperatuuri, tugevat tuult, vihma ja udu. Suured pinnad on soovitatav värvida katkestusteta. Värvimisel püüda säilitada "märga äärt".
Hooldamine	Pinda võib pesta pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Värvitud pinna pesemiseks kasutatakse vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnu või harju. Pärast pesemist loputada pind. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.
Värvus	Valge
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baasvärvid A,TR).
Kulu	5-9 m <sup>2</sup> /L ühe kihi värvimiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Ülevärvimiseks : 6-8 tundi temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Värvirull, pintsel, värvipihusti (düüsi läbimõõduga 0,026 – 0,031 tolli, rõhk 150 – 18bar)
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.
<b>Lisainfo</b>	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5°C kuni +30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Toodet ei ole klassifitseeritud ohtlikuks kooskõlas CLP-määrusega (EÜ) nr 1272/2008. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märgis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ. Ärge sööge ja jooge kasutamise ajal; peske pärast käsi sobiva puhastusvahendiga. Silma sattumisel pesta rohke veega. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Vältida põhjendamatu riski. Värviga saastunud pindade puhastamiseks kasutada vett
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvi tooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,4kg/L.
Pakendid	2,7 L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringust ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: <a href="http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/">http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</a>	