



## weber neutral silicone

### Naturaalne hallituskindel silikoon

- Hallituskindel
- Nakkub hästi klaas-, metall-, puitning levinumate plast- ja värvitud pindadega
- Kasutatav plaaditud pindade deformatsioonivuukides
- Läbiviikude ja mööbli tihendamiseks

#### Kasutamine

Erinevate deformatsioonivuukide, keraamiliste pindade nurgavuukide, sein- ja põrandaplaatidevaheliste vuukide, läbiviikude ning köögi- ja vannitoamööbli liitekohtade täitmiseks. Mass nakkub hästi klaasi-, metalli-, puidu- ning levinumate plast- ja värvitud pindadega.

**weber neutral silicone** ei sobi betoonpindadele, basseinidesse (pidevalt vee all olevatesse piirkondadesse) ega õrnadele looduslikele kividele. Silikoon vuuki ei saa värvida.

#### Tööjuhend

Silikooni tuubi ots lõigatakse noaga lahti ning keeratakse otsa pikendus. Silikooni paigaldamiseks kasutatakse silikoonipussi. Enne silikooni paigaldamist on soovitatav külgnavad pinnad teibiga piirata, et silikoon ei määriks külgnavaid materjale ja konstruktsioone. Vuuk viimistletakse kohe pärast silikooniga täitmist. Viimistlemiseks võib kasutada ümarat niisutatud puupulka.





Väiksemate tööde korral viimistletakse vuuk seebise sõrmega. Temperatuur tööde teostamise ja kuivamise ajal peab olema vahemikus +5...+40°C. Deformatsioonivuuk tuleb puhastada tolmust, segujäänustest ning muudest naket nõrgendavatest ainetest enne silikooniga täitmist. Silikoon ei naku märgade pindadega.

#### NB!

NB! Paigaldamise ajaks tuleb tagada hea ventilatsioon. Kandke sobivaid kaitseriideid ja -kindaid. Värvimuutusi **weber neutral silicone** tootel võivad põhjustada näiteks: teatud kuumtöödeldud puit; pehmenidid või lahustid; bituumenipõhised tooted; looduslik kautšuk; formaldehüüd; kloor; kloropreen; ehitusmaterjalid, mis eraldavad õli.

### Tootekirjeldus

Kulunorm	5×5 mm vuugi korral 12 jm/tuub
Kasutustemperatuur	+5...+40 °C
Temperatuurikindlus	-40...+100 °C
Kuivamisaeg	u 2 ööpäeva
Kõlblikkusaeg	u 12 kuud valmistamise kuupäevast (avamata pakendis, säilitamisel kuivas ruumis temperatuuril +5...+25 °C). Ei tohi läbi külmuda!
Pakend	310 ml plasttuub
Tootesertifikaadid	 

### Värvitoonid

	Transparent		Cream
	Marble		Oak
	Silver grey		Tan
	Smoke		Nougat
	Concrete gray		Khaki
	Grey		Mocca
	Medium grey		Chocolate
	Dark grey		Leather
	Anthracite		Brick
	Graphite		Mahogany

#### Saint-Gobain Ehitustooted AS

Peterburi tee 75

11415 Tallinn

Telefon: +372 620 9510

e-post: info@e-weber.ee

[weber.ee](http://weber.ee)