



Kiilto Strong Vuugitugevdusvahe nd



Lisand, mis suurendab Kiilto Vuugitäidise ja Kiilto Põrandavuugitäidise elastsust, nakkuvust, tugevust ning niiskuse ja ilmastikukindlust.



KASUTUSJUHIS

Segage Kiilto Strong Vuugitugevdust veega vastavalt juhisteile ja lisage segule vajalik kogus vuugitäidise pulbrit.

Glasuurita ja mattpinnaga plaadid tuleb niisutada enne vuukimistöde alustamist, et kergendada hilisemat plaatide puhastamist. Kiilto Strong Vuugitugevdus suurendab vuugitäidise nakkumist plaadi pinnale ja seetõttu võib plaatide puhastamine peale vuukimist olla töömahukam. Kuna plaatide ja kivide poorsus varieerub, on soovitatav puhastatavust eelnevalt testida. Vältige liiga suures koguses Kiilto Strong Vuugitugevduse lisamist, sest see teeb puhastamise keerulisemaks. Lugege vuukimisjuhiseid vuugitäidise kasutusjuhendist.

Kitsaste ja madalate vuukidega plaatide (klaasmosaiik või valevuukidega seinaplaadid) vuukimiseks võib kasutada Kiilto Vuugitäidist, mida on tugevdatud lisandiga Kiilto Strong Vuugitugevdus, tingimusel, et vuukide laius ja sügavus on vähemalt 1 mm. Valige hele värv, sest tumedad värvid võivad eri sügavusega vuukides erineda. Me ei soovita vuukida valevuukidega põrandaplaate, sest suurema koormuse puhul võib segu antud kohas praguneda.

Kiilto Vuugitäidis	20 kg	10 kg	3 kg
vett	5,4 l	2,7 l	0,80 l
Kiilto Strong	1,0 l	0,5 l	0,15 l
Kiilto Põrandavuugitäidis	20 kg	10 kg	3 kg
vett	4,0 l	2,0 l	0,60 l
Kiilto Strong	1,0 l	0,5 l	0,15 l

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KASUTUSTEMPERatuur	Madalaim pealekandmistemperatuur: +5 °C.
ERIKAAL	u 1,0 kg/l
PAKENDI SUURUSED	0,5 l plastpudel
LADUSTAMINE	Ladustamine üle +1°C tihedalt suletud originaalpakendis max. 1 vuosi. Enne tarvitamist loksutada.



KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid.
Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.