



Tarind

- ✓ Põrandad
- ✓ Niisked ruumid
- ✓ Sisetingimused
- ✓ Välitingimused

Aluspind

- ✓ Betoon
- ✓ Tasandussegu

Kihi paksus

- ✓ 20-80 mm



6998 betomix quick

Tsemendi baasil, polümeeridega tugevdatud kuivbetoon aluspõranda ehitamiseks ning parandustöödeks sise-ja välitingimustes, kuivades ning niisketes ruumides.

- Tsemendi baasil kiirkivinev betoon
- Edasiseks pinnatöötuseks valmis 3 tunni möödudes
- Sobib parandustöödeks
- Vähetolmav

Keemilisel tsemendil baseeruv, vee-ja külmakindel kuivsegu aluspõrandate ehitamiseks, parandustöödeks, ankurdamiseks jne.

6998 betomix quick on saadaval 25 kg kotis.

Toote kirjeldus

Keemilisel tsemendil põhinev, polümeeridega tugevdatud, kiirkivinev, vee- ja külmakindel kuivbetoon.

Tehnilised andmed

Tihedus, määralt:	2100 kg/m ³
Toote klass. EN 13813:	CT C25F5
Kasutusaeg:	ca. 60 min.
Kuivamisaeg 18°C juures	
kergemaks koormuseks/edasiseks töötamiseks:	ca. 3 tundi
Madalaim kasutustemperatuur:	6°C
Soovituslik töötemperatuur:	10-20°C
Kulu:	1,9 kg/m ² /mm kihi kohta

Kasutusala

Aluspõrandate ehitamiseks kas monoliitvaluna või ujuva põrandana. mira 6998 betomix quick on samuti kasutatav ankurdamiseks ning betoonpindade parandamiseks niisketes ja kuivades ruumides, sise- ja välistingimustes.

Aluspind

6998 betomix quick sobib aluspõrandate ehitamiseks monoliitvaluna (kihina 20-80mm). Kasutatav ka ujuva põrandana (kihina 35-80mm) ilma armatuurita kindlatel aluspindadel. Soojustusplaatidele ujuva põrandavaalimisel tuleb kasutada ka armatuuri. Ujuva põrandavaalimise alla pange 2x0,15mm PE kile.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema kuiv, sidus, puhas rasvast, tolmust jms. Tsemendipiim, lahtised osakesed ja nõrgad kohad eemaldada ning pind parandada. Rasva, õli jms eemaldamiseks kasutada 7110 base cleanerit. Kogu pind peab olema puhas mustusest ja tolmust, vajadusel puhastada tolmuimejaga.

Kruntimine

Kruntimine ei ole üldjuhul vajalik. Kihipaksuse puhul alla 30 mm, tehke aluspinnale nakkekiht mira 4180 primer vesilahuse (1:2) ja 6998 pulbri loobiga.

Kasutamine

25 kg 6998 betomix quick pulbrit segada 1,8 – 2,2 l puhta veega homogeenseks massiks. Väiksemad kogused segada käsimeikseriga, suuremate koguste puhul kasutada segu-mikserit. Pulber ja vesi peavad olema soovitusliku töötemperatuuri piires. Segu tuleb kasutada 60 min. jooksul pärast valmissegamist, ruumi temperatuuril 10-18 kraadi. Kanda segu aluspinnale ja tasandada juhtlata abil. Suuremad alad kui 30-36m² tuleb paisuvuukidega jaotada väiksemateks tahvliteks. 1 -1,5 tunni möödudes hakkab pind kivistuma ning seda saab siluda. Edasiseks töötamiseks on pind valmis 3 tunni möödudes. Vajadusel kaitsta liigse kuivamise eest kattes värskestvalatud pind kilega.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Rakendada tsemendi-käitlemise erinõudeid. 6998 betomix quick krooni neutraliseeritus on tagatud 12 kuu jooksul tootmiskuupäevast. Vaata ohutuskaarti.

Pakend

6998 betomix quick on saadaval 25 kg paberkotis.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg minimaalselt 6 kuud tootmiskuupäevast, avamata ning vigastamata originaalpakendis.

Müük

mira tooted on saadaval ehituskauplustes üle Eesti.