



Tarind

- ✓ Seinad
- ✓ Laed
- ✓ Kuivad ruumid
- ✓ Märjad ruumid

Aluspind

- ✓ Krohv
- ✓ Betoon
- ✓ Kergbetoonist seinaplokid
- ✓ Müüritis

6810 cemplaster

Niiskuskindel seinade ja lagede täitepahtel, kasutamiseks kuivades ja niisketes ruumides.

- Kasutatav 2-10 mm kihina
- Lihtne kasutada
- Tulemuseks valmis pind
- Kasutamiseks lagedel ja seintel
- Kasutamiseks kuivades ja märgades ruumides

mira cemplaster sobib kasutamiseks mineraalsetel aluspindadel nagu betoon, kergbetoon, tellised ja kergplokid, tsement- või kipskrohv kas lauspahtelduseks või parandustöödeks. Kasutamiseks märgades ja kuivades ruumides. mira 6810 cemplaster annab sileda viimistletud pinna.



Toote kirjeldus

Hall, tsementalusel niiskuskindel täitepahtel mineraalsete aluspindade tasandamiseks.

Tehnilised andmed

Klass vastavalt EN 998-1:	GMP
Tuletundlikkus:	Klass F
Survetugevus:	CS IV
Kapillaarne veeimavus:	W0
Kasutusaeg veega segatuna:	u 4 tundi
Kuivamisaeg:	u 2 ööpäeva
Kihi paksus:	
1-kihiline lauspahteldus	2-10 mm
Parandused	maks. 30 mm
Kulu:	u 1,3 kg/m ² /1mm kihi kohta
Aluspinna temperatuur:	min. 10 °C

Kasutusala

mira cemplaster sobib kasutamiseks aluspindadel nagu betoon, kergbetoon, tellised ja kergplokid, tsement- või kipskrohv kas lauspahteldusena või pinnaparandusena. Kasutamiseks märgades ja kuivades ruumides. mira 6810 cemplaster annab sileda viimistletud pinna.

Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema sidus, puhas ja tolmuvaba. Vana värv, niiskustundlik pahtlikiht jms nõrgad kihid tuleb eemaldada. Absorbeeruvad pinnad tuleb enne pahteldamist niisutada veega või kruntida kasutades krunti mira 4180 primer, lahjendatuna veega vahekorras 1:3.

Kasutamine

25 kg mira cemplaster kuivsegu tuleb segada 6,5 liitri veega ühtlaseks massiks. Valmissegatud mördil lasta u 15 min seista, seejärel segada uuesti läbi ja segu on valmis kasutamiseks. Parima tulemuse saamiseks segada aeglase pööretega segumikseriga. Valmissegatud mira 6810 cemplaster kanda aluspinnale pahtlilabidaga 2-10 mm kihina. Liigne pahtel eemaldada pahtlilabidalt, panna tagasi seguämbriisse, segada läbi ja kasutada uuesti. Pinnale kantud

mira 6810 cemplaster kihti tuleb kaitsta liigse kuivamise eest ja vajaduse korral niisutada veega.

mira 6810 cemplaster tuleb kasutada 4 tunni jooksul pärast valmissegamist. Kui pinnale kantakse mitu kihti, peab eelmine kiht olema kuivanud. Mitte varem kui 48 tunni möödudes võib pinda värvida leelist taluva värviga, katta tapeediga, plaatkattega jms.

Tööriistad puhastada kohe peale kasutamist veega.

Ohutusnõuded

Toode sisaldab tsementi. Selle reaktsioon veega on tugevalt leeliseline, kaitsta silmi ja nahka. Kontakti korral pesta ärritatud kohad veega ja pöörduda. Hoida laste eest.

Pakend

mira 6810 cemplaster on saadaval 25 kg plastiktugevdusega paberkohtides.

Ladustamine ja transport

Ladustada ja transportida kuivas. Ladustamise aeg avamata ja vigastamata pakendis minimaalselt 1 aasta tootmiskuupäevast.

Müük

mira tooted on saadaval parimates poodides üle Eesti.