



Tehniline andmeleht
04.2021

LOCTITE SUPERBOND ORIGINAL

Universaalne superliim

1. OMADUSED

LOCTITE'i universaalne superliim ORIGINAL on ühekomponentne vedel kodukasutuseks mõeldud kiirliim, mis tagab tugeva nakke paljude tavaliste materjalide puhul. Liim sobib hästi selliste materjalide jaoks nagu plast, kummi, metall, puit, keraamika, nahk, riie, papp ja paber.

Nakkumiskiirus: Algne nake sõltuvalt pinnast 5 kuni 30 sekundiga.

Nakketugevus (ISO 4587): sõltuvalt pinnast 12 kuni 24 tunniga 10 kuni 20 N/mm² (tõmbenihketugevus).

Kolmekordselt vastupidav:

- **temperatuurile:** talub kuni -50°C ja lühiajaliselt kuni +120°C;
- **veele:** veekindel vastavalt standardile EN204-D3 ja keraamika puhul talub liide üle 100 nõudepesumasina tsükli (kontrollitud laboritingimustes);
- **löökidele:** alumiiniumi puhul talub üle 50 1 meetri kõrguselt betoonpinnale kukkumist.



2. KASUTUSJUHISED

1. Liimitavad pinnad peavad olema puhtad, kuivad ja tihedalt kokkusobivad.
2. Vältige liimi nahale sattumist.
3. Kandke minimaalne kogus LOCTITE®'i superliim ühele liimitavale pinnale.
4. Ühendage detailid kohe ja suruge vähemalt 1 minuti jooksul käega kokku.
5. Täieliku nakke saavutamiseks laske 10 minutit või pigem järgmise päevani kuivada.
6. Vältige liimiplekke ja kaitske tööpindu.
7. Parima tulemuse saab toatemperatuuril (15-30°C) ja minimaalselt 30% suhtelise õhuniiskuse juures.
8. Toote optimaalseks säilimiseks pühkige otsik liimist puhtaks, keerake kork tagasi peale ning pange pakend jahedasse ja kuiva kohta hoiule.

3. TEHNILISED ANDMED

Koostis	etüülsüanoakrülaat
Välimus	läbipaistev vedelik
Tihedus	1.08 g/cm ³ @ 20 °C



Viskoossus	50 - 120 mPa.s
Pakend	4 g tuub
Säilivus 2-8 °C juures	avamata pakendis 30 kuud

4. PIIRANGUD

- Ärge kasutage tolmusel, määrdunud ega märjal pinnal.
- Ei sobi polüpropüleen, polüetüleen, PTFE, silikoonkummi, klaasi, glasuuritud pindade, väga pehme naha ega vahtkummi liimimiseks.
- Ärge kasutage kuumade vedelike hoidmiseks või pikemat aega kõrge temperatuuriga kokkupuutuvate esemete liimimiseks.
- Optimaalne nakketugevus saavutatakse kuivades tingimustes.

5. HOIDMINE

Hoidke jahedas ja kuivas kohas lastele kättesaamatult.

6. TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovitusel eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

Tartu 50106, Eesti

Telefon: (+372) 7305 800