



---

**PARKETIKITT**

---

Viimati täiendatud: 25/04/2005

Lk. 1

**Tehnilised andmed:**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Sideaine  | Akrüüldispersioon  |
| Konsistents                                       | Pasta              |
| Kõvenemissüsteem                                  | Kuivamine          |
| Kile teke pinnal * (20 °C/65% suhtelist niiskust) | Umbes 20 minutit   |
| Kokkutõmbuvus (DIN 52451)                         | Umbes 15%          |
| Tihedus (DIN 53479B)                              | 1,50 g/ml          |
| Vastupidavus temperatuuridele                     | -20 °C kuni +80 °C |
| Maksimaalne lubatud deformatsioon                 | 15%                |

(\* ) need näitajad võivad muutuda sõltuvalt keskkonnamõjudest nagu temperatuur, niiskus ja aluspind

**Toote kirjeldus:**

Parketikitt on kõrgekvaliteetne, plastoelastne ,ühekomponentne polüakrülaatidel põhinev hermeetik

**Omadused:**

- Ei sisalda solvent ega silikoone
- Pärast kõvenemist ülelakitav
- Pärast kõvenemist ülevärvitav
- Lõhnatu

**Kasutamine:**

- Ühenduskohad liikuvusega kuni 15%
- Täitehermeetik ühendustele parkett- ja lamineeritud põrandatel
- Ühendused parkettpõranda, seinte ja liistude vahel
- Pragude täitmiseks puitpõrandates

**Pakendamine:**

Värvused: hele tamm, hele pöök, tamm, pöök,merbau, vaher, kirss

Pakend: 310 ml padrun

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannan me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.



## Säilivusaeg:

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temp vahemikus +5 °C kuni +25 °C. Kaitsta külmumise eest!

## Pinnad:

*Materjal* : kõik poorsed ehitusmaterjalid , harilikud puit , parkett ja laminaatpõrandad

*Pinna seisukord*: puhas, kuiv, rasva- ja tolmuva .Soovitav eelnev sobivustest.

## Ühenduse mõõtmed:

*Minimaalne laius*: 5 mm

*Maksimaalne laius*: 20 mm

*Minimaalne sügavus*: 5 mm

*Soovitus*: sügavus = laius

## Kasutamine:

*Meetod*: kasutada manuaalset või pneumaatilist hermeetikupüstolit. Silu hermeetikut spaatliga. Väga suure kokkutõmbuvuse korral kannu pinnale hermeetiku teine kiht. Lihvitav 24 tunni pärast.

*Kasutamistemperatuur*: +5 °C kuni + 30 °C.

*Puhastamine*: Mittekõvenenud Parketikitt on tööriistadelt veega eemaldatav. Kõvenenud hermeetik on mehaaniliselt eemaldatav.

*Parandused*: Parketikitt

## Tervise- ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Täpsem info sildil.

## Märkused:

- Mitte kasutada kohtades, mis võivad jääda pidevalt vee alla
- Parketikitti võib üle lakkida enamuse lakkidega
- Plastoelastsele hermeetikule kantud värv peab olema piisavalt elastne. Soovitav eelnev sobivustest.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.