



PUROCOL EXPRESS

Viimati täiendatud: 02/02/2005

Lk. 1

Tehnilised andmed:

Sideaine	Polüuretaan
Konsistents	Pasta
Kõvenemissüsteem	Niiskuse toimel
Liimiv aeg*	Umbes 5 minutit
Surve all hoidmise aeg *	Vähemalt 1 tund
Tihedus	Umbes 1,11 g/ml
Vastupidavus temperatuurile	-30 °C kuni +100 °C peale kõvenemist
Veekindlus (DIN EN 204)	D4
Nihketugevus (DIN EN 204)	Üle 10 N/mm ²
Tahke aine sisaldus	100% (lahustivaba)

* Sõltub ümbritsevatest faktoritest nagu niiskus, temperatuur, aluspind jne

Toote kirjeldus:

Purocol Express on ühekomponentne kasutusvalmis läbipaistev polüuretaanil põhinev montaažiliim.

Omadused:

- Professionaalne kvaliteet
- Läbipaistev
- Kiire kõvenemisega
- Tänu täiteomadustele sobib kasutamiseks ebatasasel aluspinnal
- Veekindel D4
- Ei sisalda lahusteid

Kasutuskohad:

- Kasutuskohad siseruumides, mis on sageli pikaajalises kokkupuutes voolava või kondenseerunud veega
- Kasutuskohad välitingimustes, kus on kokkupuude ilmastikoludega
- Liimimine ukse- ja aknaraamide, kus on nõutav D4 *standard* vastavalt EN204-le ,valmistamisel
- Puidust konstruktsioonelementide liimimine
- Isolatsioonmaterjalide liimimine (sh polüstüreen)

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.

**Pinnad:**

Tüüp: Erinevad poorsed ja mittepoorsed pinnad nagu puit, betoon, tellised jm harilikud ehitusmaterjalid. Ei sobi polüetüleenile ega polüpropüleenile

Nõuded pinnale: Puhas, kuiv, tolmu- ja rasvavaba

Ettevalmistamine: Liim kõveneb niiskuse toimele. Pindade kerge niisutamine parandab kõvenemiskiirust ning täiteomadusi, kuna liim vahustub ja täidab õnarusi. Soovitav eelnev sobivustest.

Liimi kasutamine:

Meetod: Kasutada käsi- või pneumaatilist hermeetikupüstolit, et kanda liim ühele liimitavatest pindadest. Pinnad suruda kokku 5 minuti jooksul ning hoida surve all vähemalt 1 tund. Pindade surve all hoidmine on vajalik saavutamaks võimalikult suurt lõpptugevust.

Kasutamistemperatuur: +5 °C kuni +35 °C

Puhastamine: Kohe pärast kasutamist ja enne kõvenemist Soudali Gun & Foam Cleaner. Kõvenenud liim tuleb eemaldada mehaaniliselt.

Parandamine: Purocol Express

Pakendamine:

Värvus: Läbipaistev

Pakend: 310 ml padrun

Säilivusaeg:

Vähemalt 12 kuud avamata pakendis jahedas ja kuivas kohas temperatuuride vahemikus +5 °C kuni +25 °C

Tervise ja ohutusnõuded:

Harilikud tööstushügieeni nõuded. Kasutada kaitsekindaid. Täpsem info MSDS.

Märkus: käesolevas dokumentatsioonis sisalduvad näpunäited tulenevad meiepoolsetest katsetest ja on esitatud heas usus. Tulenevalt materjalide ja substraatide erinevusest, samuti erinevatest kasutusvõimalustest, mida meie ei saa kontrollida, ei kannu me mistahes vastutust saadud tulemuste osas. Mistahes juhul on soovitatav läbi viia eelnevad katsed.