

Fassaadiakrüül

Revisjon: 31.02.2013

Lk 1/1

Tehnilised andmed:

alus	akrüüldispersioon
konsistents	pasta
kõvenemissüsteem	füüsiline kuivamine
kile teke pinnal (20°C/65% R.H.)	ligikaudu. 20 minutit
mahukahanemine (DIN 52451)	ligikaudu 15%
erikaal (DIN 53479B)	1.70g/mL
vastupidavus temperatuuridele	-20°C kuni +80°C

(*) Need suurused võivad erineda sõltuvalt keskkonna faktoritest nagu temperatuur, õhu niiskus ja pinnatüübid

Toote kirjeldus:

Fassaadiakrüül on kõrgekvaliteetne, plasto-elastne ühekomponente vuugijhermeetik, mis baseerub akrüüldispersioonidel.

Omadused:

- Sõmer struktuur
- Lihtne täita pragusid
- Võib kohe üle värvida välisseinavärviga
- Võib üle värvida pärast kuivamist
- Väga hea nake paljude poorsete pindadega

Kasutuskohad:

- Pragude täiteks betoonis ja dekoratiivkrohv
- Välimiste aknalaudade ühenduskohad, põrand ja piirdeliistudude vahed, telliste ühenduskohad jne

Pakendamine:

Värv: valge

Pakendamine: padrun 300mL

Säilivusaeg:

Avamata pakendis vähemalt 12 kuud kuivas ja jahedas kohas temperatuuride vahemikus +5°C kuni +25°. Hoida külmumise eest!

Pinnad:

Tüüp: kõik poorsed ehituspinnad

Nõuded pinnale: pinnad peavad olema puhtad, kuivad ning tolmu- ja rasvavabad

Ettevalmistus: kruntige pinnad lahjendatud

Fassaadiakrüüli'ga (1 osa Fassaadiakrüüli ja 2 osa vett)

Ühenduse laius:

Staatilistes ühenduskohtades maksimum 2mm

Kasutamine:

Meetod: Kasutage hermeetikut, kui parandate pragusid krohvis või betoonis, manuaalse või pneumaatilise püstoli abil. Värvige üle välisseinavärviga või siluge märja käsnaga.

Kasutage hermeetikut, kui tihendate ühenduskohti. Siluge hermeetikut spaatliga.

Kasutamistemperatuur: +5°C kuni +30°C, ärge kasutage vihma käes ja külmades tingimustes.

Puhastamine: kõvenemata Fassaadiakrüül võib eemaldada veega. Kõvenenud hermeetik tuleb eemaldada mehaaniliselt.

Lõppviimistlus: seebiveega

Parandamine: kasutage toodet Fassaadiakrüül

Tervise- ja ohutusnõuded: Täitke tavapäraseid hügieeninõudeid. Tutvuge informatsiooniga toote etiketil.

Märkused:

- Mitte kasutada rakendustes, kus on võimalik pidev vee all olek
- Mitte kasutada vihma käes ja juhul, kui on võimalik külmumine
- Toote Fassaadiakrüül võib üle värvida enamuse värvidega.
- Värv peab olema küllaldaselt elastne
- On soovitatav teha eelnev kokkusobivustest.

Märkus: Käesolevas dokumendis toodud juhised põhinevad katsetel ja meie kogemusel ning on esitatud heauskselt. Materjalide ja aluspindade mitmekesisuse ja võimalike kasutusala suure arvu tõttu, mille üle meil puudub kontroll, ei saa me võtta vastutust saadud tulemuste eest. Soovitame igal juhul läbi viia eelnevad katsed