



3698

# CASCO PRIMER

## KASUTUSALA

Kõrgkvaliteetne kontsentreeritud kruntimisvahend seinte ja põrandate kruntimiseks enne tasandamist ning plaatide või hüdroisolatsiooni paigaldamist.  
Suleb betooni ja muude imavate pindade poorid ja parandab segu ning aluspinna nakkuvust.  
Sobib kasutamiseks niiskuskartlikel pindadel nagu puit- ja kipspinnad niiskustõkkena enne tasandamist.  
Võib kasutada lisaainena elastsuse tõstmiseks jäikades Casco toodetes.  
Sobib kasutamiseks niisketes ja kuivades ruumides sisetingimustes, samuti ka rõdul, terrassidel jms kohtades välistingimustes (k.a. põrandaküttel).

## TOOTE OMADUSED

Kasutamiseks valmis, veepõhine kruntimisvahend.  
Kasutamisel väga ökonoomne – veega lahjendatav kuni 1:5.  
Kantakse peale pintsliga või rulliga.  
Neutraalse lõhnaga.  
Lahustivaba.  
Kasutatav lisandina Casco tasandusseguades.  
Primer on osa Casco niiskete ja märgade ruumide hüdroisolatsioonisüsteemist.

## TEHNILISED ANDMED

Sideaine	Vinüülatsetaat-kopolümeerdispersioon
Värvus	Helesinine
Olek	Piimjas vedelik
Kuivainesisaldus	Umbes 30%
Tihedus	Umbes 1,02 kg/L
Lahusti	Vesi
pH	Umbes 8
Süttimispunkt	Puudub

## KASUTAMISTINGIMUSED

Kasutamistemperatuur	Mitte alla +5 °C
Kuivamisaeg	1–3 tundi
Kulu	50–80 g / m <sup>2</sup>
Töövahendid	Pintsel, rull
Pakend	1 L, 5 L
Säilivusaeg	12 kuud
Toote säilitamine	Avamata pakendis kuivas ja jahedas kohas. Mitte hoida alla 0 °C ja üle +30 °C.



## KASUTUSJUHEND

### Aluspinna ettevalmistus

Aluspind peab olema piisavalt stabiilne, kandevõimeline, püsiva kujuga, tolmu-, mustuse-, õli- ja rasvavaba. Lahtised kihid nagu tsemendipiim, kipsijäägid, tolm, liimide ja värvide jäägid tuleb eemaldada sobival mehaanilisel viisil, nt lihvides või tolmuimejaga puhastades.

### Seguvahekord

#### *Poorsed pinnad*

Imavuse vähendamiseks: 1 osa Casco Primer segatuna 5 osa külma ja puhta veega.

Nakke parandamiseks: 1 osa Casco Primer segatuna 3 osa külma ja puhta veega.

#### *Kips*

1 osa Casco Primer segatuna 1 osa külma ja puhta veega.

#### *Nakkekiht (vajalik basseinide ja välistingimuste puhul)*

1 osa Casco Primer, 3 osa külma ja puhta vett ja 5 osa Casco segupulbrit.

#### *Puitlaastplaat/puidust aluspõrand*

Kasutada ilma veega segamata.

### Kasutamine

Raputada Primer nõud enne kasutamist. Kanda peale sobiva rulli, pintsl, harja või aplikaatoriga ja vältida loikude teket.

Pärast 1–3 tunnist kuivamisega saab keraamilised kattematerjalid ja looduslikest kividest materjalid plaatimissegudega paigaldada.

### Puhastamine

Tootega töötamisel tuleb järgida puhtust. Töötada hoolikalt. Vältida kontakti silmade ja nahaga. Toote sattumisel nahale pesta nahka kohe vee ja seebiga. Töövahendid pesta veega enne kuivamist. Kuivanud krunti saab eemaldada ainult mehaanilisel teel.

### Jäätmekäitlus

Pakend täielikult tühendada ja eeskirjade kohaselt utiliseerida.

---

## TÖÖ- JA KESKKONNAOHUTUS

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sulgeda pakend kohe pärast kasutamist. Tööprotsessid peavad olema välja töötatud nii, et vahetu kontakt tootega on välistatud. Kasutada sobivaid kaitsevahendeid olenevalt tarbitavatest kogustest ja töötingimustest. Toode ei tohi alla neelata. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti. **Lisateavet tööohutuse kohta vt toote ohutuskaardilt.**

*Meie teave põhineb laboritestidel ja praktilistel kogemustel ja seda võib kasutada toote ja töömeetodi valimisel. Kuna kasutaja töötingimused ei ole meie kontrolli all, siis ei võta me tulemuste eest mingit vastutust. Meie vastutus katab ainult kehavigastused või vara kahjustused, mis tulenevad tõendatult mõne meie toodetud toote vigadest ja defektidest. Lisainfo saamiseks palume pöörduda toote esindaja poole. Tootja jätab endale õiguse teha muudatusi toodud andmetesse sellest eelnevalt informeerimata.*