

Furniture 30

Mööblivärv

- ✓ Lihtne värvida ja hästi tasandub
- ✓ Kulumiskindel värvipind
- ✓ Värvitud pind ei kolletu
- ✓ Kuivab kiiresti
- ✓ Sobib mänguasjade värvimiseks
- ✓ Mittetilkuv



Põhjamaade ökomärgis



Eesti Allergialiit tunnustab



TEHNILISED ANDMED	
Tootekirjeldus	Poolmatt (30) veepõhine kulumiskindel akrülaatvärv puit- ja metallpindade värvimiseks sisetöödel. Värv on lihtne pinnale kanda, tasandub hästi ja värvitud pind ei kolletu.
Kasutuskohad	Mööbel, siseuksed, puitseinad, liistud, aknaraamide sisepinnad, mänguasjad. Sobib uute ja varem värvitud puit- ja puitkiudplaat-, puitlaastplaat-, kartong ja metallpindade, samuti varem alküüd- ja katalüütvärvidega värvitud pindade värvimiseks.
Läige	Poolmatt (30).
Katvus 1x	8-10 m ² /l siledal pinnal.
Toonimine	Värvi võib kasutada valgena (A-alusvärv) või toonida heledates toonides (A-alusvärv) ja tumedates toonides (C-alusvärv) <i>Tikkurila</i> sisevärvide värvikaartide järgi. Toonitud värvi ei saa tagastada ega ümber vahetada.
Töövahendid	Pintsel, rull või kõrgsurve värvipihusti.
Soovitavad töövahendid	<i>Anza</i> pintsel <i>Platinum Flat Brush</i> , <i>Anza</i> värvirull <i>Elite Felt</i> .
Kuivamisaeg +23 °C, RH 50%	Tolmukuiv – 1 tund, puutekuiv - 1-2 tundi, ülevärvitav - 16 tundi, kulumiskindel – 3 ööpäeva.
Vedeldi	Vesi. Vedeldamine lubatud kuni 10% värvi mahust.
Töövahendite puhastamine	Enne pesemist eemalda töövahenditelt liigne värv, pese vee ja seebiga.
Säilitamine	Kaitsta külma eest!
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
Kuivainesisaldus	u 40%.
Tihedus	1,0 -1,2 kg/l, sõltuvalt värvitoonist (ISO 2811).
Märghõõrdekindlus	1. klass vastavalt standardile ISO 11998.
Vastupidavus kemikaalidele	Vastupidav puhastuskemikaalide ja nõrgatoimelise vedeldi (lakibensiin) lühiajalisele toimele. Ei ole vastupidav tugevatoimelise lahusti (nitrolahusti) toimele.
Pakendid	0,225 L; 0,9 L; 2,7 L; 7,2 L (A).



KASUTUSJUHEND

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust ja mustusest. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi pind *Tikkurila Otex Akva* alküüdkruntvärviga. Krundi oksakohad ja kollaseks muutunud puitpind *Tikkurila Multistop* isoleeriva kruntvärviga. Sileda värvipinna saamiseks tee kuivanud krunditud pinnale kerge vahelihv enne värvimist. Metallpinnalt eemalda rooste (nt naelapeadelt) ja pese puhastusvahendi *Special Clean* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kuivanud pind krundi metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*. Kruntvärvi kasutamisel järgi kasutusjuhendit.

Varem värvitud pind:

Eemalda vana lahtine värv ja rooste (nt naelapeadelt). Pese pind puhastusvahendiga *Special Clean*, loputa veega ja lase kuivada. Lihvi läikiv ja kõva pind matiks või töötle vedeldamata puhastusvahendiga *Special Clean*. Krundi *Tikkurila Otex Akva* alküüdkruntvärviga, metallpind metallikruntvärviga *Universal Korrostop* või *Universal Korrostop+*. Praod ja ebatasasused pahtelda puidupahtliga *Vivacolor Snickeri*. Lihvi pahteldatud kohad ja eemalda lihvimistolm.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv, õhutemperatuur peab olema üle +5 ° ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Värvimise ajal väldi tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri.

VÄRVIMINE

Sega *Furniture 30* värvi enne kasutamist hoolikalt, vajadusel vedelda veega kuni 10% värvi mahust. Värv 1-2 kihti rulli, pintsliga või pihustiga. Suurte pindade puhul on soovitatav esmalt kanda värvi pinnale rulliga ja seejärel tasandada pintsliga.

PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta vee või neutraalse (pH 6-8) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Eriti määratud pindade puhastamiseks kasuta kergelt leeliselise (pH 8-10) puhastusaine lahusega niisutatud pesukäsna või -lappi. Väldi pinna tugevat hõõrumist. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedat käsna või harja! Peale pesu loputa pind puhta veega. Lahuse valmistamisel järgi tootja antud soovitusi. Peale värvimist ei tohi pinda tugevasti koormata, sest värv saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse normaaltingimustes umbes 1 kuu jooksul. Kui pinda on vaja varasemalt puhastada, tuleb seda teha ettevaatlikult, kasutades vees niisutatud pesukäsna või -lappi.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni ja 2,4,7,9-tetrametüldeka-5-üün-4,7-diooli. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv on 130 g/l.

TRANSPORT

Kaitsta külma eest!

TOOTE LISAINFO

www.vivacolor.ee

Küsi värvimisalast nõu VÄRVILIINI infotelefonil 12011.

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie kui tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

