

Villa Protekt

Värvitu puiduimmutusaine

- ✓ Imendub sügavale puidu pinda
- ✓ Aeglustab niiskuse imendumist ja hallituse levikut töödeldud pinnal
- ✓ Sobib ka tööstuslikuks kasutamiseks



TEHNILISED ANDMED	
Kasutuskoht	Saetud või hõõveldatud puitpinnad, palkpinnad, prussid, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, piirdeaiad, katuseräästad ja katusealused jm puitpinnad välistingimustes enne pinna viimistlemist. Sobib ka termotöödeldud puidule. Mitte kasutada kasvuhoone sisepindadel.
Värvus	Läbipaistev
Katvus 1x	4-5 m ² /l - saetud puitpinnal, 8-10 m ² /l - hõõveldatud puit- ja palkpinnal.
Töövahendid	Pintsel. Võib kasutada sissekastmismeetodit.
Kuivamisaeg (+23 °C, RH 50%)	0,5 tundi – tolmu kuiv, 24 tundi – värvimiskuiiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendite puhastamine, vedeldi	<i>Special Solvent</i> . Eemalda töövahenditelt liigne immutusaine koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga <i>Special Solvent</i> .
Säilitamine	Toode on külmakindel. Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.
Säilivusaeg	Tihedalt suletud originaaltaaras kuni parim enne kuupäevani (valmistamise / parim enne kuupäeva vaata pakendilt).
Kuivaine sisaldus	u. 15%
Tihedus	0,8 kg/l
Pakendid	1 L; 3 L; 10 L; 20 L.

KASUTUSJUHEND

EELTÖÖTLUS

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga Special Clean. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle Tikkurila Homeenpoisto vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Immutatav puit peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur üle +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuuma ilmaga.

IMMUTAMINE

Immutamine. Töötle puitpinnad puiduimmutiga juba võimalikult varajases ehitusjärgus. Sega puiduimmuti enne kasutamist hoolikalt. Immuta puitpind 1 kord kasutades pintslit, värvipihustit või sissekastmismeetodit. Eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Taimed ja põõsad kata kinni, et kaitsta neid immutusaine pritsmete eest. Kuna puiduimmutusaine ei kaitse puitu päikesekiirguse eest, soovitame teostada pinnavärvimine võimalikult kiiresti peale puidu immutamist.

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Enne pesemist eemalda töövahenditelt koheselt liigne puiduimmutusaine, pese vedeldiga Special Solvent.

JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, < 2% aromaatsed, 3-jodo-2-propüüül butüülkarbamaat ja 2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni. Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada nahaärritust. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida udu/auru/pihustusudu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda õues või hästiventileeritavas kohas. Hoida eemale sädemetest ja lekidest. - Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISEL: Pese vee ja seebiga. ALLANEELAMISEL: Pöörduda koheselt Mürgistusteabekeskuse või arsti poole. Oksendamist MITTE esile kutsuda.

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, veekogusse ega pinnasesse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

NB! Immutusainega määrduvad tekstiilmaterjalid ja immutusaine lihvimistolm on isesüttimisohuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

TRANSPORT

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

TOOTE LISAINFORMATSIOON

www.vivacolor.ee

Ettevaatust



NB! Üalaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgemüük: 650 1111, faks 650 1122, e-post: info.ee@tikkurila.com

