

# Villa Primer

## Kruntvärv puitmajale

- ✓ Imendub hästi aluspinda
- ✓ Moodustab viimistlusvärviga hästi nakuva pinna
- ✓ Aeglustab niiskuse imendumist puidu pinda
- ✓ Vähendab vaigu läbiimbumisest põhjustatud värvimuutusi



TEHNILISED ANDMED	
<b>Kasutuskoht</b>	Saetud või hõõveldatud puitpinnad välistingimustes (voodrilauad, uksed, aknaraamid, piirdeaiaid jm). Sobib ka uutele ning varem õlivärviga värvitud puitpindadele välistingimustes ning termotöödeldud puidule.
<b>Läige</b>	Matt
<b>Katvus 1x</b>	5-8 m <sup>2</sup> /l - saetud puitpinnal, 8-10 m <sup>2</sup> /l - hõõveldatud või varem värvitud puitpinnal.
<b>Alusvärvid</b>	Värvi võib kasutada valgena (AP-alusvärv), toonida heledates toonides Tikkurila värvikaartide järgi. Toonitud värvi ümber ei vahetata.
<b>Töövahendid</b>	Pintsel
<b>Kuivamisaeg</b> (+23°C, RH 50%)	12 tundi – puutekuiv, 24 tundi – värvimiskuiv. Madalama õhutemperatuuri ja kõrgema õhuniiskusega kuivamisaeg pikeneb.
<b>Töövahendite puhastamine, vedeldi</b>	<i>Special Solvent</i> . Eemalda töövahenditelt liigne värv koheselt peale värvimistöö lõpetamist, pese vedeldiga <i>Special Solvent</i> .
<b>Säilitamine</b>	Halvasti suletud või poolik purk ei säili kaua.
<b>Säilivusaeg</b>	Tihedalt suletud originaaltaaras. Valmistamise/parim enne kuupäeva vaata pakendilt. Sulge avatud nõu hoolikalt järgmise kasutuskorra tarbeks.
<b>Kuivaine sisaldus</b>	u. 56%.
<b>Tihedus</b>	1,4 kg/l (ISO 2811).
<b>Ilmastikukindlus</b>	Hea, ka tööstuslikus ja merelises kliimas.
<b>Pakendid</b>	0,9L; 2,7L; 9L



## KASUTUSJUHEND

### EELTÖÖTLUS

#### Varem värvimata pind:

Puhasta pind tolmust, mustusest ja roostest puhastusvahendiga *Special Clean*. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Krundi uued puitpinnad juba võimalikult varajases ehitusfaasis puiduimmutusainega *Villa Protekt*, eriti hoolikalt töötle puitmaterjali servad ja otsmised pinnad. Eemalda oksakohtadelt lahtine vaik. Krundi naelapead ja muud metallosad sobiva metallikruntvärviga.

#### Varem värvitud pind:

Eemalda lahtine vana värv ja puhasta pind tolmust ning mustusest puhastusvahendiga *Special Clean*. Hallitanud, mustunud või sinetunud pind töötle *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahusega vastavalt kasutusjuhendile. Oksakohtadelt eemalda lahtine vaik. Puhta puiduni puhastatud pind immuta puiduimmutusainega *Villa Protekt*. Metallpindadelt (naelapead jm) eemalda rooste ja krundi sobiva metallikruntvärviga.

### VÄRVIMISTINGIMUSED

Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv (puidu suhteline niiskus alla 20%), õhutemperatuur +5 °C kuni +28°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väldi värvimist kuumaga või otsese päikese käes.

### VÄRVIMINE

Sega kruntvärvi *Villa Primer* enne kasutamist hoolikalt. Vajadusel võib vedeldada värvi vedeldiga *Special Solvent*. Värv 1 kord pintsliga. Eriti hoolikalt värvi puitmaterjali servad ja otsmised pinnad.

### TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

Pärast värvimistöe lõpetamist eemalda töövahenditelt koheselt liigne värv, pese vedeldiga *Special Solvent*.

### PINNA HOOLDAMINE

Värvitud pinda võib puhastada 1 kuu möödumisel värvimisest. Puhastamiseks kasuta survepesu. Kuna märgpuhastus võib muuta alusvärvi tooni, tuleb puhastatav ala ülejäänud pinnast eraldada. Lahtine mustus eemalda eelnevalt pinda harjates. Hallituse eemaldamiseks kasuta hallitusvastase puhastusvahendi *Tikkurila Homeenpoisto* vesilahust. Peale töötlemist loputa pind veega ja teosta hooldusvärvimine.

### JÄÄTMEKÄITLUS, KESKKONNA- JA TÖÖOHUTUS

Sisaldab: Sisaldab: süsivesinikud, C9-C11, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised ühendid, <2% aroomaatseid ühendeid 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasol-3-ooni (DCOIT) ja 2-oktüül-2H-isotiasolin-3-ooni (OIT). Hoiatus. Tuleohtlik vedelik ja aur. H317 - Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Vältida auru sissehingamist. Kanda kaitsekindaid. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal sädemetest ja leekidest. Mitte suitsetada. Vältida sattumist keskkonda. NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga. Sisaldab väikestes kogustes sensibiliseerivaid aineid: etüülmetüülketoksiimi.

Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/g) 350 g/l. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 350 g/l. **NB!** Värviga määratud tekstiilmaterjalid ja värvi lihvimistolm on isesüttimishuga. Sellised jäätmed säilitada enne hävitamist vettekastetuna eraldi nõus, kuivatada õues või koheselt põletada.

NB! Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsele katsetele ja ettevõtte praktiistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgituumük: 650 11 11, faks 650 11 22, e-post: info.ee@tikkurila.com



**TRANSPORT**

Toode talub külmladustamist ja -transporti.

**TOOTE LISAINFORMATSIOON**

[www.vivacolor.ee](http://www.vivacolor.ee)

**Hoiatus**

**UN 1263**



NB! Üalaloodud andmed on kontrollitud ja õiged tuginedes laboratoorsetele katsetele ja ettevõtte praktilistele kogemustele. Meie ettevõtte tegevus on sertifitseeritud ning vastab standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele. Meie, kui tootja, ei vastuta kahjude eest, mis on tarbijal tekkinud toote kasutusjuhendi eiramisest.

AS TIKKURILA Liimi 5, 10621 Tallinn, Eesti. Hulgimüük: 650 11 11, faks 650 11 22, e-post: info.ee@tikkurila.com

