

RUST-OLEUM MATHYS

COMBICOLOR 7300 TOOTESELGITUS

01.02.06

Lahusti baasil kruntvärv + värv põhineb modifitseeritud uretaan alküüdidel.

Värvi iseloomustus: head kuivamisomadused ka madalatel temperatuuridel – sisaldab roostetamist takistavaid inhibiitoreid – tsingi ja kroomi vaba

Kasutamine : võib kanda otse käsitööriistadega puhastatud terasele või **COMBIPRIMER 3369/3380** krunditud pinnale, värv on mõeldud kasutamiseks kerges tööstuspiirkonnas (C-3), agressiivsemas keskkonnas kasutada kindlasti **COMBIPRIMER 3369/3380** kruntvärvi .

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	läikiv		
Värvitoonid	:	vaata värvikaarti		
Tihedus	:	0,98 – 1,16 kg/l sõltuvalt värvitoonist		
Kuivaine sisaldus	:	mahus 52,6 – 56,6 % sõltuvalt värvist		
LOÜ	:	max.439 g/l, valmis segul max. 495 g/l		
A/i kategooria toote lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ piirsisaldus on 600g/L 2007a. ja 500 g/L 2010 a.				
Soovitav värvikihi paksus	:	märg 100 mikronit (10 m ² /l)		
		kuiv 55 mikronit (10m ² /l)		
Kuivamise aeg		20 C/ 50%	10C/ 50%	30 C/50%
* tolmu kuiv	:	2 tunni pärast	3 tunni pärast	1,5 tunni pärast
* käsitletav	:	8 tunni pärast	16 tunni pärast	6 tunni pärast
* ülevärvitav	:	16 tunni pärast	24 tunni pärast	8 tunni pärast
täielik kuivamine	:	7 päeva	14 päeva	5 päeva
Kuumakindlus	:	kuni 90 C kuiva kuumust		
Teoreetiline katvus	:	10,3 m ² /l (kuiv kiht 55 mikronit)		

Värvimine ja värvimistingimused

Lahustamine ja tööriistade puhastus	:	white spirit või THINNER 7301
Õhuga pihustamine	:	ja, lahustada 10-25%, düüs 1-1,5 mm õhusurve 2-4 bar
Pintsliga	:	ja, lahustada kuni 10%, pika harjasega
Rulliga	:	ja, lahustada kuni 10% , lühikese karvaga rull (6-12 mm), katta 2 kihti
Eripärad	:	* ühe kihi lubatud max. paksus 135 mikronit (kuiv 75 mikronit) *värvitud pinda võib COMBICOLOR aerosooliga üle värvida 4 tunni jooksul või 72 tunni pärast.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld

COMBICOLOR 7300

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada õli ja mustus ning vana värv (St 3 ISO 8501-1 ; 1988). Värvitud pinnad kergelt matistada. Värvimise ajal peab pind olema kuiv ja tolmuvaba. Galvaniseeritud , tsink ja alumiinium pinnad kruntida eelnevalt **COMBIPRIMER 3302 ga**.

Pakendid : 0,25l- 0,75l- 2,5l

Originaalpakendis kuivas ja jahedas kohas hoides säilib 5 aastat.