

RUST-OLEUM MATHYS

COMBIPRIMER 3369/3380 TOOTEKIRJELDUS

01.02.06

Kiireltkuivav Combiprimer põhineb lõhnavabadel õli-alküüdvaikudel. Ta sisaldab roostevastaseid inhibiitoreid ja on tsiingi ning kroomivaba.

Sise- ja välistöödeks.

Värvi iseloomustus: kiirelt kuivav

TEHNILISED ANDMED

Värvitoon	: 3369 punane ja 3380 hall		
Kuivaine sisaldus	: mahus 44,8 %		
Tihedus	: 1.21 kg/l		
LOÜ	: max 424 g/l, segul max 490 g/l		
A/i kategooria toodetel lenduvate orgaaniliste ühendite(LOÜ) lubatud piirnorm 600 g/l 2007a. ja 500 g/l 2008 a.			
Teoreetiline katvus	: 12,8 m ² /l		
Soovitav kihipaksus	: kuiv 35mikronit, märg 80mikronit(12,8 m ² /l)		
Kuumuse taluvus	: kuiva kuumust 120C		
Kuivamise aeg	20 C/ 50%	10 C/ 50%	30 C/ 50%
* tolmu kuiv	: 1 tund	2 tundi	0,5 tundi
* käsitletav	: 2 tundi	4 tundi	1 tund
* ülevärvitav	: peale 2 tundi	peale 4 tundi	peale 1 tundi
* lõplik kuivamine	: 7 päeva	14 päeva	5 päeva

Värvimine ja värvimistingimused

Ümbritsevad tingimused	: õhutemperatuur 5-35C, õhuniiskus<85% värvida kuivas ja hästiventileeritud kohas
Lahustamine	: THINNER 7301 või white spirit
Tööriistade puhastamine	: THINNER 7301 või white spirit
Kõrgsurvega pihustamine	: EI
Õhuga pihustamine	: ja, lahustada 10-20%, düüs 1,2-1,8 mm õhusurve 2-4 bar
Pintsliga	: ja, lahustada kuni 10%, naturaalse kiuga ja pika harjasega pintsel
Rulliga	: ja, lahustada kuni 10%, keskmise pikkusega harjasega (8-12mm) rull
Eripärad	: max kihi paksus 60 mikronit kuiv = märg 135 mikronit

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee

COMBIPRIMER 3369/3380

PINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema puhas ja kuiv, vaba õlidest ja rasvadest. Lahtine rooste eemaldada terasharja või liivapaberiga (St2/St3). Värvitud pinnad kergelt matistada ja eemaldada tolm.

Pakendid : 0,25l – 0,75l – 2,5l – 0,4l aerosoolpurk

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat.