

Kiilto HighFlex S2 DF Elastne, kuumakindel plaatimisseg

Vähetoimav, kergsideainel, hea elastsusega, valge plaatimisseg.

Ideaalne näit. klaasmosaiik-, looduskivist plaatide, kerisetaguste ja monteeritavate metallist vannitoapaneelide paigaldamiseks. C2TES2. Sobib ka välistingimustes kasutamiseks.

Tsemendibaasil.



- vähetoimav, valge, mittevalg
- väga hea elastsuse ja deformatsioonitaluvusega
- keraamiliste, klaasmosaiik-, marmor- ja kivi
- kerisetaguste plaatimiseks
- sobib kasutamiseks ka välistingimustes
- C2TES2
- vuukimine: seinad 12 tundi, põrandad 24 tundi pärast
- kulu 0,8–1,1 kg/m²

KASUTUSALA

Kiilto Highflex S2 DF on valge, mittevalg ja väikese kulunormiga ja hästi deformatsiooni taluv kergsideainel plaatimisseg keraamiliste, klaasmosaiik-, marmor- ja kivi

Plaaditavad pinnad peavad olema puhtad ja tolmuvabad. Eemaldage niiskuskartlikud pahtlid ja tasandussegud. Kuivad ja imavad pinnad tuleb niisutada (v.a plaatipinnad). Plast-, värvitud, kahhel- ja klinkerpindu

- pind on plaatimiseks piisavalt tugev
 - plaaditav pinnakattematerjal on tugevalt kinni aluspinnal
 - vaha, rasv ja mustus pestakse leeliselise puhastusvahendiga ja loputatakse korralikult
- Kui pind on kuivanud, lihvide seda vajadusel ja eemaldage lihvimistolm;

ALUSPÕRANDA NIISKUS	betoon < 90% RH
AVATUD AEG	üle 0,5 MPa / 30 min (EN1346)
KASUTUSTEMPERAATUUR	Optimaalne +18–20 °C, minimaalne +5 °C
KLASSIFIKATSIOONID	C2TES2 (EN12004), M1
MAX TERA SUURUS	0,3 mm
DEFORMATSIOON	üle 5,0 mm (EN 12002)
KÜLMAKINDLUS	Külmakindel
TULETUNDLIKKUSKLASS	E
KULU	u 1,1 kg/m ² kasutades normaalse hammastusega segukammi (hamba mõõtmed: 6 x 6 x 6 mm) u 0,8 kg/m ² kasutades mosaiik-segukammi (hamba mõõtmed: 4 x 4 x 4 mm).
SEGAMISSUHE	u 4,5 l vett / 10 kg pulbrit (seinad) u 5,0 l vett / 10 kg pulbrit (põrandad)
NAKKETUGEVUS	üle 1,0 MPa (EN 1348)
SIDEAINE TÜÜP	Polümeeri-alumiinaadi tsemendikergsideaine-kvartsibaasiline pulber

Värvitud või PVC-ga kaetud metallaluspinde plaatides (nt monteeritavad metallist vannitoapaneelid) tuleb vaha, mustus ja rasv eemaldada aluspinnalt leeliselise pesuainega ja loputada korralikult. Kui pind on kuivanud, lihvige seda vajadusel ja eemaldage lihvimisest. Kruntimiseks kasutatakse Kiilto Fix Primer nakkedispersiooni (liivaterasid sisaldav krunt)

KASUTUSJUHIS

Puistake Highflex S2 DF pulber aeglaselt, pidevalt segades jahedasse, puhtasse vette, kuni moodustub ühtlane mass. Laske segul seista u 10–15 min ja segage veel kord kergelt läbi. Kandke segu plaaditavale pinnale samaaegselt tugevalt surudes ja kammige segukammiga lahti alale, mis jõutakse plaatida 20 min. jooksul. Suruge plaadid tugevalt segule ja koputage kohe kinni. Plaatide asendit on võimalik muuta 15 minuti jooksul. Tõstke pisteliselt paigaldatud plaate ja kontrollige, et plaadi tagakülg oleks piisavalt seguga kaetud (kahhelplaadid 70–75% ja klinkerplaadid 80–90%). Välistingimustes plaatides peab plaadi tagakülg olema seguga kaetud 100%. Piisava plaatimisseguga kaetuse tagamiseks tuleb segukammi hammastuse valimisel lähtuda plaatide mõõtmetest ja tagakülje mustrist.


Värsked plaatimisegu jäägid eemaldage vee ja niiske lapiga. Kuivanud plaatimisegu saab eemaldada ainult mehaaniliselt.

Seinaplaadid saab vuukida Kiilto Saumalaasti vuugitaidisega 12 tundi pärast plaatimist, põrandaplaadid 24 tunni pärast. Igapäevast koormust võib märjas ruumis rakendada nädala möödudes plaatimisest. Kuivamisega pikeneb madala temperatuuri ja kõrge õhuniiskuse toime.

Seinakonstruktsioonide nurgad, sein- ja põrandaplaatide vahelised vuugid ning muud nihkevuugid vuukige silikoonhermeetikuga Kiilto Sanitaarsilikoon.

Sobib väiksemate pinnaebatasuste parandamiseks enne plaatimist. Mitme millimeetri kõrguste ebatasuste parandamiseks soovitate kasutada Kiilto seinapahtlit või tasandussegu.

KAMMI HAMMASTUS



LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel www.kiilto.com.

TÖÖAEG	Tööaeg u 2 tundi pärast vee lisamist.
LIBISEMINE	alla 0,5 mm (EN 1308)
PAKENDI SUURUSED	2,5 kg plastnõu, 10 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis kuivas ruumis 1 aasta.