

# Kiilto 60

## Põrandamass

### 10–200 mm



Kiirestikõvenev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks siseruumides. u 11 l massi kotis. Madala leeliselisusega, tsemendibaasil.



- valamiseks, aukude täitmiseks, kallakute tegemiseks, põrandaküttega põrandatele
- käimiskindel u 2 tunni pärast
- põrandakatte saab paigaldada 16 tunni pärast
- kulu 1,9 kg/m<sup>2</sup>/mm
- u 11 l/kott

#### KASUTUSALA

Eritsemendibaasil, kiirestikõvenev ja -kuivav põrandamass põrandate valamiseks, aukude täitmiseks ja kallete tegemiseks siseruumides. Kihi paksus: 10–200 mm. Hoolikalt silutud pinna saab hüdroisoleerida. Põrandapinna viimistlemiseks enne põrandakatte paigaldamist soovitame kasutada Kiilto tasandussegu.

1. Aluspinnal tugevasti kinni olev valu / tugev betoonpind: aluspind peab olema puhas, kuiv ja jäik. Eemaldage tsemendiliim, värvipriksmed, liimijäägid jmt ning puhastage põrand korralikult harja või tolmuimejaga. Betoonpinna ja Kiilto 60 põrandamassi omavahelise nakke tagamiseks kandke aluspinnale nakkekiht enne põrandamassi pealekandmist. Nakkekiht koosneb Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Betooniemulsiooni (1 l) ja vee (1,5 l) segust. Kandke Kiilto 60 värsket nakkekihti peale.

2. Ujuv konstruktsioon / nõrk betoonpind, puit- jt. ehitusplaatpinnad: valu eraldatakse aluspõrandast näiteks Kiilto Eraldusriba kangaga või ehituspaberiga. Valu eraldatakse seintest ja toruläbiviikudest eraldusribadega / elastse massiga. Valukiht peab olema armeeritud ning paksusega vähemalt 50 mm (nt. # 150 Ø 5). Põrandakütte kaablid/torud tuleb kinnitada armatuur-võrgu külge.

#### KASUTUSJUHIS

Puistake Kiilto 60 pulber aeglaselt jahedasse (10–20 °C), puhtasse vette seda segumiksriga segades, kuni moodustub tükkideta, ühtlane mass. Laske segul seista u 2 minutit, segage uuesti ja alustage laialilaotamist. Segamiseks võib kasutada ka segumasinat (segamisaeg u 5 min). Laotage Kiilto 60 ühtlaselt siluriga ja/või teraspahtlilabidaga. Siluge pinda teraspahtlilabidaga. Enne tasandussegu viimistlemist peab valu olema kuivanud. Mitte kiirendada tasandussegu kuivamist soojuse või ventilatsiooni abil. Liiga kiire kuivamine võib põhjustada pragude teket. Juhul kui ruumis on tavapärasest kõrgem temperatuur või väga madal õhuniiskus või kui päikesekiirgus langeb otse tasandatud pinnale, soovitame katta põranda kaitsekattega, kohe kui

ALUSPÕRANDA NIISKUS	Betoon < 90% RH
KIHI PAKSUS	10–200 mm
KAHANEMINE	< 0,9 ‰ ( 23 °C, 50% RH )
KÕNDIMISKUIV	u 2 h
KASUTUSTEMPERatuur	Optimaalne 18–20 °C, minimaalne 10 °C
KLASSIFIKATSIOONID	CT-C20-F4 (EN13813), M1
MAX TERA SUURUS	u 3 mm
pH	< 11 (madala leeliselisusega)
PINDAMISKUIV	u 16 h
SURVETUGEVIK	C20 (> MPa), EN 13813
KULU	1 mm kiht/m <sup>2</sup> kuiva, tahke aine kaal u 1,9 kg (u 11 l tasandussegu/kott).
SEGAMISSUHE	1,6–1,8 l vett / 20 kg kott
PAINETUGEVIK	F4 (> 4 MPa), EN 13813
NAKKETUGEVIK	> 1 MPa, EN 13813
SIDEAINE TÜÜP	plasti-tsemendi-kvartsiliivabaasiline pulber
TÖÖAEG	30–45 min
PAKENDI SUURUSED	20 kg kott
LADUSTAMINE	Avamata pakendis kuivas ruumis 6 kuud.



sellele on võimalik astuda. Põrandakate tuleb paigaldada võimalikult kohe peale tasandussegu kuivamist ja kõvenemist. See hoiab ära pinna ülekuivamist, pragunemist ja kehva nakkumist. Kui põrandakatet ei paigaldata 2 nädala jooksul pärast tasandamist, tuleb tasandatud pind töödelda järelhooldusvahendiga või katta killega hiljemalt üks päev pärast tasandamist.

Hüdroisolatsioonimastiksi/põrandakatte saab paigaldada 16 tundi pärast põrandamassi laotamist; Keramix hüdroisolatsioonimastiksi saab paigaldada juba 4 tunni pärast, kui kuivamistingimused on optimaalsed (20 °C, 50% RH). Põrandamass saavutab kiiresti hea pinnatugevuse ja absorbeerib keemiliselt juhistes nimetatud veehulga. Aluspinna kõrge niiskusesisaldus ja kehvad kuivamistingimused pikendavad kuivamisprotsessi. Põrandakatte paigaldamise ja aluspinna niiskusesisalduse osas järgige RYL-i ja põrandakatte tootja juhiseid. Aluspinda põrandakatte paigaldamise suhtes hinnates võtke arvesse kogu konstruktsiooni.

Suuremate pindade puhul tuleb luua nihkevuugid. Ei ole soovitatav värviga kaetavate põrandate jaoks. Ei ole soovitatav, kui parkett liimitakse aluspõranda külge. Hüdroisoleeritavate põrandate, näiteks vannitoa põrand, valu tuleb teha hüdroisolatsioonikihi alla. Ei sobi alaliselt vee all olevate alade jaoks (näiteks basseinid). NB! Mitte lisada segule ettenähtust rohkem vett.

#### LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööõhkimõtete ja toimingutega.

#### KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).