



KiILTO
PRO

EPOKSÜ VUUGITÄIDIS

2-KOMPONENTNE EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS
NÕUDLIKESSE KASUTUSKOHTADESSE

PAIGALDUSJUHEND



2-KOMPONENTNE EPOKSÜ-VUUGITÄIDIS NÕUDLIKESSE KASUTUSKOHTADESSE. AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Viimistletud vuuk on väga tihe, tugev, veekindel ja vastupidav kulumisele.

- Vuugi laius 1-10 mm
- Pakendid 2 kg ja 5 kg
- Tööaeg 30-45 min
- Kõndimiskuiv peale 24 tundi
- Kerge koormus 48 h möödudes
- Lõplik tugevus ja keemiline vastupidavus 5 päeva möödudes (+23 °C)
- Temperatuuritaluvus -20...+60 °C
- Kasutustemperatuur +18...+20 °C, madalaim kasutustemperatuur +10 °C, segu ja õhu temperatuur mõjutab oluliselt töö- ja kuivamisaegu
- Deformatsioonivuugid või muud nihkevuugid plaadi pinnal võib täita nt. Kiilto Masa massiga
- Kaitske ümbritsevad materjale
- Kuivanud segu saab eemaldada ainult mehaaniliselt
- Ei sobi poorsete looduskivide vuukimiseks või kinnitamiseks
- Säilivusaeg 24 kuud (suletud originaalpakendis)
- Kaitsta külmumise eest

Epoksü-vuugitäidise kasutamiseks on tarvis professionaalseid oskusi ja eritööriistu.

Ärge unustage töötamisel kasutada isikukaitsevahendeid.

KESKMIINE MATERJALIKULU

(ARVESSE EI OLE VÕETUD MATERJALIKADU):

PLAADI SUURUS	VUUGI LAIUS	VUUGI SÜGAVUS	KULU
2 cm x 2 cm	2 mm	5 mm	umbes 1,7 kg/m ²
10 cm x 10 cm	3 mm	5 mm	umbes 0,7 kg/m ²
30 cm x 30 cm	3 mm	8 mm	umbes 0,5 kg/m ²

KASUTUSALAD

Märjad ruumid, poed, garaažid, tööstuslikud köögid, haiglad, välispinnad (terrassid, rõdud), pesuruumid, hotellid, spaad, aurusaunad, avalikud ruumid, koolid, lasteaedad. Sobib kasutamiseks basseinides.



PÕRANDATE VUUKIMINE



1. Veenduge, et plaadi pind oleks terve. Pinnad ja vuugid peavad olema puhtad.



2. Segage komponendid segutrelliga kokku madalal kiirusel, umbes 1 minuti jooksul. Segu peab olema ühtlase värvusega. Veenduge, et segu on segunenud korralikult ning ämbri külgedele ei ole jäänud segamata materjali.



3. Kandke segu diagonaalselt üle plaatide, kasutades selleks epoksü-vuugitäidise jaoks sobivat jäika kummispaatlit. Pange tähele, et tööaeg on maksimaalselt 45 minutit.



4. Eemaldage üleliigne segu korralikult sama töövahendiga, et hõlbustada mahapesemist.



5. Peske vuugitud ala 10 minuti jooksul peale vuukimist leige vee ja kareda käsna-ga. Vältige liigse vee kasutamist.



6. Eemaldage liigne vesi leige veega niisutatud puhta käsna-ga. Vajadusel võite vette lisada Kiilto Epoxy Cleaner epoksü-vuugitäidise puhastusvahendit (3% Epoxy Cleanerit veekoguse kohta).



7. Pühkige pind kuiva käsna või lapiga.



8. Kõvenenud vuugitäidise jäägid eemaldatakse 24 tunni möödudes Epoxy Cleaner puhastusvahendiga.



9. Vuugisegu saab paigaldada ka silikonipüstoliga: täitke tühi dosaator seguga ning paigaldage püstoliga. See meetod on ideaalne suureformaadiliste plaatide vuukimiseks. Seinte vuukimisel kaitske vuukimise ja pesu ajal põrandaid.



Kasutage ainult epoksü-vuugisegu jaoks sobivaid tööriistu.

Kasutage segamiseks plastikämbrit!>>









2-KOMPONENTNE

PLAATIMINE

Segu on sobilik keraamiliste plaatide ja klaasmosaiigi paigaldamiseks sise- ja välitingimustes. Toote lahtioleku aeg pinnale kantuna on umbes 20 minutit. Oodake vähemalt 24 tundi enne plaaditud pinna vuukimist.

VÄRVITONID

	310	VALGE
	329	HELEBEEŽ
	339	MARMORVALGE
	340	HALL
	344	TUMEHALL
	350	MUST

Trükitehnilistel põhjustel on värvitoonid ligikaudsed.

Vaata Kiilto epoksü-
vuugitäidise kasutusjuhust
meie YouTube'i kanalilt

