

SILER - 1

ВЛАГОЗАЩИЩЕННАЯ ГРУНТОВАЯ ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ. МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАСПЫЛИТЕЛЕ.

В сухие, в сырые и в мокрые помещения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для шпаклёвки во внутренних и внешних помещениях.
В ручной обработке и в распылителе.

ОСНОВАНИЕ

Для основания используется бетон, отштукатуренные поверхности, каменные основания и другие основания, которые по своей природе устойчивы против сырости и пригодны к шпаклеванию.

Основание должно быть чистым, твёрдым и без пыли.

Слабые средства такие как отстающая краска, жир, пыль и т.д. надо удалить.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Порошок шпаклёвки высыпать в посуду для замеса.

Для ручной шпаклёвки добавить воды 30% (25 кг мешок 7,5 л 5 кг коробке 1,5 л).

Используется шпаклёвка распылителем добавить воды 35% (25 кг мешок 8,75 л 5 кг коробке 1,75 л).

Основательно размешать до того как смесь полностью будет мокрой.

Дать смеси постоять 10 - 15 мин. и после этого слегка перемешать.

Готовая замешанная шпаклёвка годится при комнатной температуре 6 часов.

ШПАКЛЕВАНИЕ

Очень сухие и пористые основания желательнее вначале смочить.

Смесь наносится на стену лопаткой для шпаклёвки или механически, пульверизатором.

При сплошной шпаклёвке можно использовать широкую стальную разгладку.

Толщина частично намазанной на стену шпаклёвки до 5 мм.

Толщина одного слоя при сплошном шпаклевании 1 – 3 мм.

ОКАМЕНЕНИЕ

Затвердение слоя шпаклёвки зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры.

Среднее время затвердения до обработки её песочной бумагой 2 - 6 часов.

В особо сухой среде желательнее на зашпаклёванной стене дополнительно увлажнить.

ОГРАНИЧЕНИЯ

При шпаклевании температура основания, шпаклёвки и помещения должно быть больше +5°C.

Шпаклёвка не годится для жирной или масляной поверхности, на влагоустойчивой шпаклёвке и на деревянном основании.

ХРАНЕНИЕ

Порошок шпаклёвки в мешках или в коробках хранить в сухих помещениях.

Срок хранения порошка 1 год.

РАСХОД ПРИ ШПАКЛЕВАНИИ

При частичной шпаклёвки 0,5 - 1 кг/м².

При сплошной шпаклёвки 1,3 – 1,5 кг/м².