

TSEMENDIL JA POLÜMEERIDEL PÕHINEV HALLIKASVALGE VIIMISTLUSPAHTEL

SILER - 2

KUIVADESSE, NIISKETESSE JA MÄRGADESSE RUUMIDESSE

KASUTAMINE

Pahteldamistöödeks sise- ja välistingimustes.

ALUSPIND

Aluspinnana sobivad betoon, kergbetoon, krohvitud pinnad, kivipinnad, niiskuskindlate pahtlitega töödeldud pinnad ning teised pinnad, mis oma olemuselt on niiskuskindlad ja sobivad pahteldamiseks.

Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuva. Aluspinnaga naket nõrgendavad ained nagu lahtine värv, rasv, tolm jne tuleb eemaldada.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

Pahtlipulber kallata segamismõusse.

Käsitsi pahteldamisel lisada vett 30 - 35% (20 kg kotile 6 - 7l, 5 kg karbile 1,5- 1,75l).

Segada hoolikalt kuni segu täieliku märgumiseni.

Lasta segul seista 10- 15 min ja segada seejärel kergelt uuesti.

Valmissegatud pahtel kasutatav toatemperatuuril 6 tundi.

PAHTELDAMINE

Väga kuivi ja poorseid aluspindu on soovitatav eelnevalt niisutada.

Segu kantakse seinale käsitsi, pahtlilabidaga.

Osalisel pahteldamisel võib seinale määratud pahtlikihi paksus olla kuni 3 mm.

Lauspahteldusel võib ühe pahtlikihi paksus olla 0,3- 1 mm.

KIVINEMINE

Ühe pahtlikihi kivinemise aeg sõltub kihi paksusest, ventilatsioonist ja temperatuurist.

Keskmine kivinemise aeg kuni töödeldavuseni liivapaberiga on 2- 8 tundi.

Eriti kuivas keskkonnas on soovitatav teha seinale kantud pahtlile järelniisutust.

PIIRANGUD

Pahteldamisel peab aluspinna, pahtli ja ruumi temperatuur olema üle + 5 °C.

Pahtel ei sobi kasutamiseks rasvasel või õlisel pinnal, mitteniiskuskindlal pahtliil, nõrgal lubikrohvil ega puitpinnal.

SÄILITAMINE

Kottides ja karpides pahtlipulber hoida kuivas ruumis.

Pahtlipulbri säilivusaeg on 1 aasta.

KULUNORM PAHTELDAMISEL

Lauspahteldamisel 1,0- 1,2 kg/m².