

SILER - 2

ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

В сухие, сырые и мокрые помещения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для шпаклёвки во внутренних и внешних помещениях.

ОСНОВАНИЕ

Для основания годятся бетон, оштукатуренные поверхности, каменные основания и другие основания, которые при своей природе устойчивые против сырости и годятся шпаклевать.

Основание должно быть чистым, твёрдым и без пыли.

Слабые средства такие как отстающая краска, жир, пыль и т.д. надо удалить.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Порошок шпаклёвки высыпать в посуду для замеса.

Для ручной шпаклёвки добавить воды 30-35%

(25 кг мешок 6-7 л, 5 кг коробка 1,5-1,75 л).

Основательно размешать до того как смесь полностью будет мокрой.

Готовая размешанная шпаклёвка годится для комнатной температуре 6 часов.

ШПАКЛЕВАНИЕ

Очень сухие и пористые основания желательно вначале смочить.

Смесь наносится на стену вручную, при помощи лопатки для шпаклёвки.

Толщина частично намазанной на стену шпаклёвки до 3 мм.

Толщина одного слоя при сплошном шпаклевании 0,3 – 1 мм.

ОКАМЕНЕНИЕ

Затвердение слоя шпаклёвки зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры.

Среднее время затвердения до обработки её песочной бумагой 2 - 8 часов.

В особо сухой среде желательно зашпаклёванную стену дополнительно увлажнить.

ОГРАНИЧЕНИЯ

При шпаклевании температура основания, шпаклёвки и помещения должна быть больше +5°C.

Шпаклёвка не годится для жирной или масляной поверхности на влагоустойчивой шпаклёвке и на деревянную поверхность.

ХРАНЕНИЕ

Порошок шпаклёвки в мешках или в коробках хранить в сухих помещениях.

Срок хранения смеси 1 год.

РАСХОД ПРИ ШПАКЛЕВАНИИ

При сплошном шпаклевании

1,0 – 1,2 кг/м².