

SILER 5

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ОТДЕЛОЧНАЯ ШПАКЛЕВКА

СВЕТЛАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Для финишной отделки стен и потолков и в сухих помещениях, пригодна для сплошного выравнивания и исправления дефектов поверхности, легко поддается шлифовке и обеспечивает особую гладкость готовой поверхности, высохший шпаклёвочный слой можно красить или оклеивать обоями.

СОСТАВ

Светлый известняковый порошок, полимерные связующие. Максимальный размер фракций – 0,25 мм.

ОСНОВАНИЕ ПОД ШПАКЛЕВОЧНЫЕ СЛОИ

Поверхности, выровненные грунтовочной шпаклевкой или штукатурным раствором. Также гладкий бетон и легкие бетонные блоки.

Стены и потолки из гипсовых плит.

Пористые ДВП или ДСП.

Необходимо предварительно очистить поверхность от веществ, снижающих способность смеси схватываться с основанием (отслоившуюся краску, пыль, жиры).

ПОДГОТОВКА К ПРИМЕНЕНИЮ

Засыпать в смеситель необходимое количество сухой шпаклевочной смеси.

Добавить чистой воды в объеме 33 – 36% от веса смеси (6,6-7,2 л на мешок весом 20 кг).

Тщательно перемешать до полного намокания смеси.

Дать смеси отстояться около 30 минут и затем вновь слегка перемешать.

Размешанную шпаклевку можно применять при комнатной температуре в течение одних суток.

НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ

Смесь наносится на стену шпателем. Состав также можно наносить с помощью набрызга.

При сплошном выравнивании рекомендуется пользоваться шпателями длиной 80 см, при частичном – длиной 30 см и более короткими.

Средняя толщина слоя шпаклевки при сплошном выравнивании – 1 мм.

При частичном выравнивании средняя толщина слоя – 2 мм.

При нанесении шпаклевки в несколько слоев необходимо дать просохнуть предыдущему слою и при необходимости – зачистить поверхность тонкой наждачной бумагой.

Потолок, покрытый набрызгом, может быть оставлен в качестве фактурного.

Рабочий инструмент очистить и промыть водой сразу по завершении работ.

СХВАТЫВАНИЕ

Срок схватывания одного слоя шпаклевки зависит от толщины слоя, влажности воздуха и температуры помещения. В среднем срок схватывания одного слоя составляет около суток.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Температура основания под шпаклевочные слои, а также температура шпаклевки и помещения, в котором производится выравнивание, должна быть не ниже + 10 °С.

Состав нельзя использовать для подготовки основания под облицовочную плитку и для выравнивания полов.

Смесь нельзя использовать во влажных или не защищенных от попадания влаги помещениях. В таких случаях следует использовать влагостойкую шпаклевку SILER 2.

Попадание смеси в канализацию может привести к возникновению в ней пробок.

При попадании смеси в глаза или на слизистую оболочку глаза незамедлительно промыть глаз чистой водой и в случае необходимости обратиться к врачу.

НОРМА РАСХОДА

При сплошном выравнивании норма расхода составляет в среднем 1,3 кг шпаклевки на 1 м².

ХРАНЕНИЕ

Расфасованную в мешки сухую шпаклевочную смесь хранить в сухом помещении.

Срок годности сухой смеси – 1 год.