

PAISUV BETOON M 400

GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV, KIVINEMISEL PAISUV KUIVBETOON
Survetugevusklass C30/37 EVS-EN 206-1
Betoon paisub kivinemisel kuni 2 %

KASUTUSKOHAD:

Seadmete, ankrute kinnitamiseks alusbetooni.
Igasuguste raudbetoondetailide montaažitöödeks.
Montaaživigade parandamiseks.

Kautamiseks sise- ja välistingimustes.

KOOSTIS

Graniitkillustik (2 - 6 mm), kvartslüiv, portlandtsement, plastifikaatorid, betooni paisuti.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

NB ! Paisumiseefekt säilib ainult kuni 20 min pärast vee lisamist kuivbetoonile.

Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.

Lisada vett 10 - 14 % segu kaalust. (2,5 - 3,5 liitrit 25 kg koti kohta)

Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.

Kasuta valmissegatud betoon ära 20 minuti jooksul kui säilib paisumiseefekt.

SÄILITAMINE

Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.

Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.