

***PAISUV BETOON M400***  
**BRIESTOŠAIS BETONS M 400**  
**UZ GRANĪTA ŠĶEMBĀM BĀZĒJOŠS,**  
**SACIETĒJOT BRIESTOŠS, SAUSAIS**  
**BETONS**

**Spiediena izturības klase C30/37 EVS-EN 206-1:2014**  
**Betons sacietējot piebriest līdz 2%**

**Ierīču, stiprinājuma enkuru nostiprināšanai pamatbetonā.**  
**Dažādu dzelzbetona detaļu montāžas darbiem.**  
**Montāži kļūdu labošanai.**

**Lietošanai iekšējos un ārējos montāžas darbos.**

**SASTĀVS**

Granīta šķembas (4-8 mm), kvarca smilts, portlandcements, plastifikatori, betona briestošās sastāvdaļas.

**SAGATAVOŠANA DARBAM**

NB! Betona briešanas efekts saglabājas tikai 20 minūšu laikā, pēc ūdens pievienošanas. Nepieciešamo daudzumu sausā betona iebērt maisāmajā traukā vai maisītājā. Pievienot ūdeni 10-14% no sausā svara (2,5 -3,5 litrus uz 25 kg maisu). Samaisīt mehāniski vai manuāli, līdz pilnīgai betona samirkšanai. Gatavais betons izstrādājams 20 minūšu laikā pēc ūdens pievienošanas, kamēr notiek briešanas process.

**UZGLABĀŠANA**

Maisos sausais maisījums uzglabājams sausā telpā.  
Sausā maisījuma uzglabāšanas laiks ir 1 gads.