

# AHJUSEGU

## PÕLETATUD TELLISTEST PUUKÜTTEGA TULEKOLLETE, LÕÖRIDE, AHJUDE JA KAMINATE LADUMISEKS.

### OMADUSED

Hea plastilisusega, halli tooniga, kuumakindlate lisanditega kvaliteetne pottsepasegu.

### KOOSTIS

Peeneteraline kvartsliv (maksimaalne tera 0,8 mm), savipulber, kuumakindlad sideained.

### KASUTAMINE

Puuküttega tulekollete, kaminade, ahjude, lõõride ladumiseks. Ahjupottide paigaldamiseks. Kasutatakse ruumisestel pottsepatöödel.

### ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

Vajalik kogus segupulbrit kallata segistisse või segamishõusse.

Lisada vett 24 - 26%. (6– 6,5 liitrit vett 25 kg karbi kohta )

Segada hoolikalt mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.

Lasta segul seista 10-15 min. ja segada kergelt uuesti.

Valmissegu on kasutatav 3 tundi.

### NÕUANDED POTTSEPATÖÖDEKS

Põletatud telliste ladumisel on segukihi paksus normaalselt 8 - 10 mm.

Laotud telliste vuuke on hea tihendada vuukrauaga.

Eritooniliste vuukide saamiseks jätta ladumisel umbes 10 mm sügavune vuuk, mida hiljem saab täita vajalikus toonis UNINAKS vuugiseguga.

Valminud ahjude, kaminade kütmist alustada ettevaatlikult, väikese leegiga.

### PIIRANGUD

Ahjuseguga töötamisel peab olema kivi, segu ja õhu temperatuur üle +1 °C.

Kivistumata valmissegu ja värskelt laotud ahi või kamin ei tohi külmuda.

Vältida segu sattumist silma ja hingamisteedesse.

### SÄILITAMINE

Kottides ahjusegu pulber hoida kuivas ruumis.

Segupulbri säilimisaeg normaaltingimustes on 12 kuud.

### KULUNORM

25 kg kotist jätkub 25-30 keskmise suurusega tellise ladumiseks.

Ahjupottide paigaldusel sõltub segukulu poti suurusest ja kujust.