

АНЈУСЕГУ

Смесь для кладки отопливаемых дровами топок, дымоходов, печей и каминов из обожженного кирпича

Свойства

Качественная, содержащая жаростойкие добавки пластичная гончарная смесь с сероватым оттенком.

Состав

Мелкозернистый кварцевый песок (максимальная величина зерна 8 мм), порошок глины, жаростойкие вяжущие вещества.

Использование

Для кладки отопливаемых дровами топок, каминов, печей и дымоходов. Для установки изразцов.

Используется для кладки внутри помещений.

Подготовка к работе

Необходимое количество сухой смеси насыпать в мешалку или смеситель.

Добавить 24-26 % воды (1,2-1,3 литров воды на 5 кг сухой смеси).

Вручную или механически тщательно перемешать до полного пропитания водой.

Дать постоять 10-15 мин., затем еще раз слегка перемешать.

Готовую смесь использовать в течение 3 часов.

Рекомендации

При кладке обожженного кирпича толщина слоя смеси 8-10 мм.

Швы уложенных кирпичей желательно уплотнить инструментом для расшивки швов.

Для получения швов другого цвета при кладке оставить шов глубиной в 10 мм, который потом заполнить желаемого тона специальной для швов смесью UNINAKS.

Коробка, весом в 5 кг, хватит на кладку 5-6 кирпичей среднего размера.

При установке изразцов расход смеси зависит от их величины и формы.

Топку печей и каминов начинать осторожно, с небольшим пламенем.

Ограничения

Пользуясь смесью, температура кирпичей, смеси и воздуха должна быть выше +1° С.

Готовая неотвердевшая смесь и свежеложенные печь или камин не должны замерзать.

Избегать попадания смеси в глаза и дыхательные пути.

Изделие содержит цемент. При контакте с водой возникает щелочная реакция, что может привести к раздражению кожи. При попадании раствора в глаза следует тщательно промыть глаза водой. Более подробная информация содержится в карте безопасности изделия.

Хранение

Мешки с сухой смесью хранить в сухом месте.

При нормальных условиях срок годности сухой смеси 12 месяцев.