

GRANIITBETOON M 500

GRANIITKILLUSTIKUL PÕHINEV VALUBETOON

Survetugevusklass C50/60 EVS-EN 206-1:2014

**SUURE ILMASTIKUKINDLUSEGA, ERITI TUGEV VALUBETOON
KASUTAMISEKS KOHTADES, KUS BETOONILE LANGEB SUUR KOORMUS**

KASUTAMISKOHAD:

Treppide, silluste, betoonvööde, tasanduskihtide valamiseks.

Raudbetoondetailide montaažitöödeks.

Montaaživigade parandamiseks.

Kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

KOOSTIS

Graniitkillustik (2-6 mm), kvartslüiv, portlandtsement, plastifikaatorid.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.

Lisada vett 10 - 14% segu kaalust. (2,5-3,5 liitrit 25 kg koti kohta)

Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku määrgumiseni.

Valmissegu kasutatakse kuni 1 tund.

SÄILITAMINE

Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.

Segupulbri säilimisaeg kuni 1 aasta.