

GRANIITBETOON

GRANĪTA BETONS M 500

UZ GRANĪTA ŠĶEMBĀM BĀZĒJOŠS LEJAMĀIS BETONS

Spiediena izturības klase C 45/50 EVS-EN 206-1:2014

**Ar palielinātu izturību pret atmosfēras iedarbību,
Īpaši izturīgs lejamais betons.
Pielietojams vietās, kur betonam jāztur lielas slodzes.**

**Kāpņu, verandu, betona virsmu izlīdzinošo kārtu liešanai.
Dzelzbetona detaļu montāžas darbiem.
Montāžu kļūdu labošanai.**

Lietošanai iekšējos un ārējos montāžas darbos.

SASTĀVS

Granīta šķembas (4-8 mm), kvarca smilts, portlandcements, plastifikatori.

SAGATAVOŠANA DARBAM

Nepieciešamo daudzumu sausā betona iebērt maisāmajā traukā vai maisītājā.
Pievienot ūdeni 10-14% no sausā svara (2,5 -3,5 litrus uz 25 kg maisu).
Samaisīt mehāniski vai manuāli, līdz pilnīgai betona samirkšanai.
Gatavais betons izstrādājams 1 stundas laikā pēc ūdens pievienošanas.

UZGLABĀŠANA

Maisos sausais maisījums uzglabājams sausā telpā.
Sausā maisījuma uzglabāšanas laiks ir 1 gads.