

# MÜÜRISEGU M 200

POLÜMEERNE KVALITEETMÜÜRISEGU MÜÜRIDE LADUMISEKS  
SISE- JA VÄLISTINGIMUSTES.

TOOTMISES 12 ERI TOONI MÜÜRISEGU.

Vastava tooni märge on kotil.

**NB! Toonitud müürisegu tehakse ainult ette tellimise alusel.**

## KOOSTIS

- Kvartsliv ( maksimaalne tera suurus 3 mm), valge või hall portlandsement, lubi, polümeerid, plastifikaator, mineraalsed pigmendid (toonitud müürisegul).

## KASUTATAKSE

- Looduskivist, põletatud tellistest, silikaatkividest ja igaugustest plokkidest müüride, hoone fassaadide, korstnate ja kamineate ladumiseks.

## ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnöösse või segistisse.
- Lisada vett 13-17% segu kaalust (3,25 – 4 liitrit 25 kg koti kohta)
- Segada mehhaaniliselt või kätsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.
- Valmissegu kasutatav 4 tundi.

## MÜÜRISEGU KULU

Kulu ühele **looduskivist plokile**

sõltub kivi mõõtmetest

Kulu ühele **täistellisele mõõtudega**

250x120x65 mm

ca 0,6-0,8 kg segu

Kulu ühele **auktellisele mõõtudega**

250x120x65 mm

ca 0,8-1,0 kg segu

Kulu ühele **betoonist fassaadikiville** mõõtudega

190x 90x57 mm

ca 0,4-0,5 kg segu

Kulu ühele **keramsiitbetoonist plokile** mõõtudega

490x200x185 mm

ca 1,2-1,4 kg segu

## SÄILITAMINE

- Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbi säilimisaeg on 1 aasta.