

MÜÜRISEGU M 100

POLÜMEERNE KVALITEETMÜÜRISEGU MÜÜRIDE LADUMISEKS SISETINGIMUSTES.

KOOSTIS

Kvartsiiv (maksimaalne tera suurus 3 mm), valge või hall portlandtsement, lubi, polümeerid, plastifikaator.

KASUTATAKSE

Põletatud tellistest, silikaatkividest ja igasugustest plokkidest müüride, hoone fassaadide, korstnate ja kaminade ladumiseks.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

Vajalik kogus segupulbrit kallata segamisnõusse või segistisse.

Lisada vett 13-17% segu kaalust. (3,25 – 4 liitrit 25 kg koti kohta)

Segada mehhaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.

Lasta segul veidi seista ja segada veel kord.

Valmissegu kasutatav 4 tundi.

MÜÜRISEGU KULU

Kulu ühele täistellisele mõõtudega	250x120x65 mm	ca 0,6-0,8 kg segu
Kulu ühele auktellisele mõõtudega	250x120x65 mm	ca 0,8-1,0 kg segu
Kulu ühele betonist fassaadikivile mõõtudega	190x 90x57 mm	ca 0,4-0,5 kg segu
Kulu ühele keramsiitbetoonist plokile mõõtudega	490x200x185 mm	ca 1,2-1,4 kg segu

SÄILITAMINE

Kottides segupulbrit hoida kuivas ruumis.

Segupulbri säilimisaeg on 1 aasta.