

MŪRISEGU M100

MŪRĒŠANAS MAISIĀJUMS M100

**KVALITATĪVS POLIMĒRS MŪRĒŠANAS MAISIĀJUMS.
IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM.**

SASTĀVS

Kvarca smiltis (maksimālais grauda izmērs 3 mm), baltais vai pelēkais porrtlandcements, kaļķis, polimēri, plastifikators.

SAGATAVOŠANA DARBAM

Nepieciešamo daudzumu iebērt maisāmā traukā vai maisītājā.

Pievienot ūdeni 13-17% no maisījuma svara (3,25 – 4,25 litri uz 25 kg maisu).

Samaisīt mehāniski vai manuāli līdz maisījuma pilnīgai samirkšanai.

Atstāt gatavo mūrjavu uz dažām minūtēm un samaisīt vēlreiz.

Gatavo mūrjavu jāizstrādā 4 stundās.

MŪRJAVAS PATĒRIŅŠ

Patēriņš uz vienu ķieģeli ar izmēriem : 250x120x65 mm, ~ 0,6 - 0,8 kg sausās maisījuma.

Patēriņš uz vienu caurumoto ķieģeli ar izmēriem : 250x120x65 mm, ~ 0,8 - 1,0 kg sausā maisījuma.

Patēriņš uz vienu betona fasādes bloku ar izmēriem : 190x90x57 mm, ~ 0,4 - 0,5 kg sausā maisījuma.

Patēriņš uz vienu keramzītbetona bloku ar izmēriem : 490x200x185 mm, ~ 1,2 - 1,4 kg sausā maisījuma.

UZGLABĀŠANA

Maisos iepakotu maisījuma pulveri glabāt sausā telpā.

Maisījuma pulvera uzglabāšanas laiks 1 gads.