

SILER - 6

ĢĪPŠKARTONA ŠUVJU UN IZLĪDZINĀŠANAS ŠPAKTELE

Ģipškartona šuvēmar sietlentu.

Ģipškartona skrūvju vietu špaktelēšanai.

Ģipškartona plākšņu vispārējai špaktelēšanai.

Sacietējusi špaktelvirsma krāsojama un tapetējama.

Špaktele ar gaišu toni.

SASTĀVS

Gaišie laukakmens milti, polimēru saistvielas. Maksimālā grauda frakcija 0,15 mm.

PAMATVIRSMSA

Par pamatvirsmu der ģipškartona plākšņu sienas un griesti.

Pamatvirsmai ir jābūt tīrai, cietai un brīvai no putekļiem.

Ar pamatvirsmu sasaisti mazinošas vielas, kā tauki, netīrumi, putekļi pilnībā jānotīra.

SAGATAVOŠANA DARBAM

Špaktele jāieber maisāmā traukā.

Pievienot ūdeni 33-36% (6,6-7,2 l uz 20 kg maisu / 1,32-1,44 l uz 4 kg iepakojumu).

Rūpīgi samaisīt, līdz pilnīgai masas samirkšanai.

Pirms lietošanas, ieteicams gatavo špaktelmasu atstāt uz 30 minūtēm, tad vēlreiz viegli samaisīt.

Gatavā špaktele istabas temperatūrā izmatojama līdz pat 48 stundām (slēgtā traukā) pēc ūdens pievienošanas.

Pirms špaktelēšanas, pārlicinieties, lai ģipškartona plākšņu sienās un griestos, skrūvju galvas nebūtu virs pamatvirsmas.

DARBA PROCESS

Ģipškartona plākšņu šuvju aizpildīšana

Ar platu špaktelļāpstu uzsmērēt špakteni tā, lai tā pārklātu šuves.

Iegremdēt šuvju sietlentu špaktelē izmantojot metāla špaktelļāpstu.

Caur šuvju sietlentas izspiedušos špakteni izlīdziniet, lai tiktu nosepta visa sietlenta.

Nepieciešamības gadījumā pievienot vēl špakteni, lai iegūtu vienmērīgi līdzenu virsmu.

Skrūvju vietas špaktelēt 2 reizes ar starpslīpēšanu.

Sacietējušo špakteni noslīpēt ar smilšpapīru (ieteicams ar Nr.120).

Ģipškartona plākšņu vispārējā špaktelēšana

Pateicoties špakteles smalkumam un lielo polimēru daudzumam tajā, SILER- 6 izmanto ģipškartona plākšņu vispārējai špaktelēšanai plānā kārtā.

Pie vispārējās špaktelēšanas izmantot 80 cm platu metāla špaktelļāpstu.

SACIETĒŠANA

Sacietēšanas laiks ir līdz 1 diennaktij, atkarībā no špaktelkārtas biezuma, gaisa temperatūras un mitruma.

IEROBEŽOJUMI

Špaktelēšanas laikā pamatvirsmai, špaktelei un telpas temperatūrai jābūt virs +5 °C.

Nedrīkst izmantot pie flīzēšanas un grīdas izlīdzināšanas.

Nedrīkst izmantot mitrās telpās, vai telpās ar paaugstinātu mitruma pakāpi.

Maisījuma iekļūšana kanalizācijā var izraisīt aizdambējumus.

Maisījumam iekļūstot acīs, tas tūlīt jānomazgā ar tīru ūdeni un nepieciešamības gadījumā jāgriežas pie ārsta.

PARĒRIŅŠ

Špaktelējot šuvju vietas, patēriņš ir apmēram 0,2 kg /m².

Pie vispārējās špaktelēšanas, špakteles patēriņš ir 1kg/1m².

UZGLABĀŠANA

Maisos špakteles pulveri uzglabāt sausā telpā.

Špaktelpulvera uzglabāšanas laiks ir 1 gads.