

РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ ОЧАГОВ ИЗ ШАМОТНОГО КИРПИЧА +1700 °С

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для кладки очагов из шамотного кирпича

СОСТАВ

Мелкозернистый шамотный порошок (более 95%) и другие огнеупорные компоненты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зерновой состав раствора - менее 0,2 мм.

Огнеупорность +1700 °С.

Расход: 0,2 кг сухой растворной смеси на 1 шамотный кирпич.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Необходимое количество сухой смеси высыпать в емкость или в растворомешалку.

Добавить воды в объеме 25-27 % от массы смеси.

Перемешать смесь механическим или ручным способом до полного насыщения водой.

Готовый раствор похож на однородную зернистую массу.

Срок использования приготовленного раствора - до 4 часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

Минимальная температура при работе с раствором +5 °С.

Ширина кладочного шва между шамотными кирпичами - 2-3 мм.

Раствор схватывается и обеспечивает прочное сцепление с поверхностью кирпича в течение нескольких часов.

ХРАНЕНИЕ

Сухую смесь в оригинальной упаковке хранить в сухом помещении.

Срок хранения смеси в закрытой оригинальной **упаковке** - до 12 месяцев с даты изготовления.