

KOLDESEGU +1700⁰ C

KASUTUSALA

Šamott-tellistest tulekollete ladumiseks

KOOSTIS

- Peeneteraline šamottpuru (üle 95%) ja teised kuumakindlad lisandid.

TEHNILISED NÄITAJAD

- Koldesegu fraktsioon alla 0,2 mm.
- Tulekindlus Koldesegul +1700⁰ C.
- Ühele šamott-tellisele kulub ca 0,2 kg kuivsegu.

ETTEVALMISTUSED TÖÖKS

- Vajalik kogus segupulbrit kallata segamiskoosse või segistisse.
- Lisada vett 25-27 % segu kaalust.
- Segada mehaaniliselt või käsitsi kuni segu täieliku märgumiseni.
- Kasutamiskvalmis segu sarnaneb sõmera pastaga.
- Valmissegu kasutatav kuni 4 tundi.

SEGUGA TÖÖTAMINE

- Minimaalne töötemperatuur +5⁰ C.
- Koldesegu paksus šamott-telliste vahel 2-3 mm.
- Segu taheneb ja tekitab kividevahelise nakke mõne tunniga.

SÄILITAMINE

- Originaalpakendis segupulbrit hoida kuivas ruumis.
- Segupulbri säilimisaeg avamata originaalpakendis kuni 12 kuud tootmise kuupäevast.