



P 246

2012

Knauf Kleber P M Soojustusplaatide kleepsegu

Materjal

Knauf Kleber P M on tsemendi baasil ehitussegu isolatsiooniplaatide kleepimiseks. Enne kasutamist segada valmis kuivsegu veega mõrdiks.

Sobib nii käsitsi kui ka masinaga paigaldamiseks.

Säilitamine

12 kuud kuivas ruumis puidust kaubaalustel.

Avatud kotid tuleb hoolikalt sulgeda.

Pakend

25 kg, art nr 266228

Kasutusala

Vahtplastist (EPS, XPS jne) või mineraalvillast isolatsiooniplaatide kleepimiseks ehitiste pindadele.

Sobib krovile, müüritisele ja betoonpindadele. Sise- ja välitöödeks.

Omadused

- Nakkub aluspinnaga stabiilselt ja tugevalt
- Laseb läbi veeauru
- Lihtne paigaldada
- Universaalselt kasutatav

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, vaba tolmust, lahtistest osakestest, väljaimbunud ainetest, külmumata ja kandevõimeline.

Aluspinna ettevalmistamine

Kui seinal on suuremaid ebatasasusi (> 5 mm/m), tuleb need enne soojusisolatsiooniplaatide kleepimist tasandada.

Temperatuur ja kliima

Õhu ja aluspinna temperatuur ei tohi pealekandmise ja kõvenemise ajal olla alla +5 °C. Kaitsta vihma ja otseste päikesevalguse eest.

Pealekandmine

Käsitsi:

Valage Kleber P M vette ja segage aeglaselt töötava segumikseriga. Veekulu - umbes 7 liitrit puhast vett koti kohta. Laste 5 minutit seguneda, segage veel kord läbi ja muutke konsistents töö jaoks parajaks.

Masinaga:

PFT G4, G5c, HM - liimmörtide jaoks mõeldud varustusega.

Soojusisolatsiooniplaatide kleepimine

Kandke isolatsiooniplaadi servaosale 5 cm laiune ja 2 cm kõrgune liimiriba, plaadi keskohta aga liimipunktid. Liim peab katma vähemalt 40% pinnast. Pärast plaatide seina külge kinnitamist oodata 24 tundi. Alles pärast 24 tunni möödumist võib vajadusel paigaldada ka tüüblid ja jätkata järgmiste töödega.

Kleepsegu Kleber P M ei sobi armeerimistöödeks.

Töötlemisaeg

Sõltuvalt ilmastikuoludest saab valmissegatud materjali peale kanda umbes 2 tundi.

Tehnilised andmed

Tera suurus	0-1,2 mm
Survetugevus	≥ 10 Mpa
Paindetugevus	≥ 5 Mpa
Nakketugevus	≥ 0,08 Mpa

Materjalikulu

Kleepimine umbes 4-5 kg/m²

Toodud on keskmine materjalikulu, mis võib muutuda sõltuvalt aluspinna omadustest.

Muud juhised

Tootele Knauf Kleber P M ei tohi lisada muid materjale, kuna nende mõjul võivad liimi omadused oluliselt muutuda. Tööriistad puhastage kohe pärast kasutamist veega.

Tähelepanu!

Kui kasutate Neopori tüüpi soojustusplaate, tuleb võtta arvesse nende omadust päikese käes tugevalt kuumeneda (isegi üle 70 °C), mistõttu tuleb arvestada järgmist:

- ärge hoidke kleebitavaid plaate (eriti lahti pakkimata) otsese päikesekiirguse käes. Juhul, kui seda ei ole võimalik vältida, ärge kasutage kõige ülemist plaati, vaid ainult sellele järgnevat;
- ärge kleepige plaate kuumaks läinud aluspinna. Töötage varjupoolel;
- kasutage päikese mõju vältimiseks fassaadi varjutamise võrke.

Kvaliteedi tagamine. Tootja poolne kontroll tootmislaboris.

Kleber P M vastab Euroopa tehnilise tunnustamise juhendi ETAG 004 EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING nõuetele. Lahustuva krooni (VI) sisaldus vastab Komisjoni määruse nr 552/2009 artiklis 47 kehtestatud nõuetele.

Klassifikatsioon vastavalt keemiliste ainete seadusele. Xi ärritav

R36/37/38 Ärritab silmi, hingamiselundeid ja nahka. R43 Kokkupuutel nahaga võib põhjustada ülitundlikkust. S2 Hoida lastele kättesaamatus kohas. S24/25 Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. S26 Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pööruda arsti poole. S28 Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega. S37 Kanda sobivaid kaitsekindaid. S46 Kemikaali allaneelamise korral pööruda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Jäätmekäitlus: pärast veega reageerimist kivistunud mõrdijäägid visata ära koos ehitusjäätmetega. Täielikult tühjenatud pakend anda ümbertöötlemisele. Kivistunud mõrdijäägid ei ole ärritavad.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel +372 6518697
Faks +372 6518691

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või tooteid, mida Knauf on kirjalikult soovitanud.

Knauf SIA Daugavas iela 4, Sauriesi, Rigas raj. LV-2118, Latvia, Tel: +371 67032 999, Faks: +371 67032 969.

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Esitatud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei sisalda täielikult kehtivaid standardeid, ehitustehnilisi eeskirju ja juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks käesoleva tehnilise vihiku juhiste arvestama ka kehtivaid standardeid ja eeskirju. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline pajundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. **Tähtsime** toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.