



LIM & TÄT

TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Versioon: 31.05.2016

TOOTEKIRJELDUS

Õhu mõjul kuivav üheosaline montaažiliim ja -hermeetik. Liim kantakse pinnale triipudena. Tänu konsistentsile on liimi mugav peale kanda, see on elastne ega niitjas. Nakkub erinevates tingimustes nii sees kui ka väljas. Nakkub tugevalt enamikule materjalidele, ka külmadele, märgadele ja rasvastele. Liimitriip muutub väga tugevaks ja jääb veidi elastseks. Hea vee-, külma- ja kuumustaluvus.

KASUTUSALA

Liimil Bostik Lim-o-Tät on palju erinevaid kasutusvõimalusi, nt konstruktsioonide liimimine ehitus- ja sisetöödel. Vuukide liimimiseks ja tihendamiseks plaatide ning ventilatsiooni paigaldamisel. Samuti paaditöödel, nt tekil, parrastel jne, samuti universaalse liimina eramajades ja kodumajapidamises. Bostik Lim-o-Tät nakkub hästi puidule, puitkiudplaadile, kipsile, laminaadile, plaatidele, kivile, betoonile, krohvile, tellisele jne (ei naku poorsele plastile). Liimi Bostik Lim-o-Tät iseloomustavad eriomadused, mis tagavad suurepärase nakkumise metallidele nagu roostevaba teras, galvaanitud lehtmetsall, alumiinium jne.

TÖÖJUHIS

Veenduge, et pind oleks lahtistest osakestest puhas. Enne toote pealekandmist lõigake padrundi toru ots sobivas läbimõõdus maha. Bostik Lim-o-Tät kantakse pinnale triipude või punktadena käsi- või suruõhupüstoli abil. Liimi võib kasutada ka täitmiseks. Suruge pinnad 5 minuti jooksul kokku ja veenduge, et liim niisutaks mõlemad kontaktpinnad. Üldjuhul hoiab liim mõlemad materjalid kohe kinni, kuid mõnel juhul on vaja mõlemat materjali kokku suruda, kuni liim on kuivanud. Kuivamisaeg on vahemikus 1–24 tundi olenevalt õhuniiskusest ja temperatuurist ning materjalide imamisvõimest. Lõplik tugevus saavutatakse 4–5 päeva möödumisel. Kui liimi Bostik Lim-o-Tät kasutatakse hermeetikuna, nt nähtava süvendi vuugis, on oluline liimitriip siledaks siluda. Seda tuleb teha paari minuti jooksul, sest liim kuivab kiiresti, moodustades pinnale kelme. Vuugi silumiseks sobib kõige paremini seebivette kastetud pulk. Liimijääkide eemaldamiseks kasutage puhastusvahendit Bostik Glue & Paintbrush või atsetooni.


OHUTUS

Toode on tuleohtlik. Tagage tõhus ventilatsioon või kasutage A2-tüüpi respiraatorit. Lisateavet vt toote ohutuskaardilt.

MEIE KONTAKTID

TEL +460 4219 5000

info.se@bostik.com



TEHNILISED ANDMED

Omadused enne pealekandmist	
Tüüp	Üheosaline ühesuunaline liim triipudena pealekandmiseks
Sideaine	Sünteeiline kumm
Lahusti	Alifaatsed ja aromaatsed süsivesinikud
Konsistents	Elastne pasta, ei ole niitjas
Värvus	Beež
Säilivusaeg	2 aastat temperatuuril + 10...+ 20 °C avamata pakendis
Pealekandmismeetod	Käsi- või suruõhupüstol
Puhastamine	Puhastusvahend Bostik Glue & Paintbrush või atsetoon
Tihedus	1,14 g/cm ³
Kuivainesisaldus	U 70% kaalust
Katvus	Liiminöör Ø 5 mm: 50 m/l
Töötemperatuur külmadel pindadel	Alates u -5...+25 °C
Tuleohtlikkus	Jah
Leekpunkt	-5 °C
Omadused pärast pealekandmist	
Nihketugevus	U 250 N/cm ² vineerplaadil
Temperatuuritaluvus	-30...100 °C
Niiskuskindlus	Väga hea
Vananemiskindlus	Väga hea
Värvus	Beež
Tõmbetugevuse kasv	Üldjuhul saavutatakse lõplik tugevus 14 päeva möödumisel

MEIE KONTAKTID

TEL 042 195 000

info.se@bostik.com

