

# MasterPozzolith 501HE

Vedel lisand tsementsegudega töötamiseks madalal temperatuuril

4 L



## KASUTUSALAD

MasterPozzolith 501HE on kloriidivaba lisand mörtide, tavalise betooni ja terasprofiiliga tugevdatud betoonarandi kõvenemise kiirendamiseks. See on tõhus kiirendi tingimustesse, kus soovitakse saavutada suurt varajast tugevust (nt talvel betoneerimisel temperatuuril kuni -10 °C).

## OMADUSED JA TOIME

Lisand kiirendab tardumisaega, suurendades soojuse teket. See võimaldab betoneerida madalatel temperatuuridel.

### Muud eelised:

- võimaldab segu kiiremini raketisest lahti võtta,
- kiirendab segu soojuse eraldumist ja segu kõvenemist,
- madalam vee külmumistemperatuur
- võimaldab kasutada segusid madalal temperatuuril.

## SEGUSSE DOSEERIMINE

Soovitatud doseerimine 1,0–2,0% ühe kg tsemendi kohta.

Olenevalt soovitud mõjust, muudest kasutatud materjalidest ja välistingimustest tuleb optimaalse doseerimise tagamiseks läbi viia proovisegamine.

## Tootja:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Wielkiego 58, 32 400 Myslenice, Poola | tel: +48 12 372 8000

| faks: +48 12 372 80 10 | [www.master-builders-solutions.com/pl](http://www.master-builders-solutions.com/pl) | [budownictwo@mbcc-group.com](mailto:budownictwo@mbcc-group.com)

## Pakendaja ja turustaja:

UNIKAS AS

Valuste tee 1, Lihula, 90303 Pärnumaa | tel: +372 656 5744 | [unikas@unikas.ee](mailto:unikas@unikas.ee) | [www.unikas.ee](http://www.unikas.ee)

## Vastutusest loobumine

Tehniline teave meie toote toimivuse kohta kajastab meie teadmiste ja kogemuste hetkeseisu. See põhimõtte tuleneb meie täpsusnõuetest. Esitatud tehnilised andmed ei ole aigustikult siduvad ja seetõttu tuleb toote kasutamist kohandada vastavalt kohalikele tingimustele, mis on kindlaks tehtud testide ning uuringute abil. Kvaliteedigarantii hõlmab ainult müüki ja tarnet. See ei hõlma hoistamist kliendi poolt.

Toote andmed	
Tooraine	Kaltsiumnitraat
Välimus	vedelik
Erikaal temperatuuril +20 °C	1,45 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
pH-väärtus	6,5 ± 1,0
Leelisesisaldus	≤ 0,01% massist
Kloorisisaldus	≤ 0,1% massist.
Logistika	
Säilivusaeg	24 kuud, kui toodet hoitakse avamata pakendis vastavalt tootja juhistele.
Säilitamine	Toodet MasterPozzolith 501HE tuleb säilitada tingimustes, kus temperatuur ei lange alla 0 °C.
Käsitsemine ja transport	Järgige ohutuskaardil toodud nõudeid.
Pakendid	4 l ja 10 l plastkanister



NAKS SILER  
EHITUSSEGUD



Hoida lastele kättesaamatus kohas.  
Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski.  
**ALLANEELAMISE KORRAL:** Võtta viivitamatult ühendust MÜRGIJUSTEABEKUSEGA või arstiga.  
**SILMA SATTUMISE KORRAL:** Loputa mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemalda kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui on kerge eemaldada. Loputada veel kord.