

MOMENT SPETSIAALNE NAHALIIM

Liim naha liimimiseks

Pakend: 30g

OMADUSED

- Läbipaistev
- Elastne
- Vastupidav vananemisele
- Hea esialgne nakkuvus
- Plastifikaator ei migreeru

KASUTUSALAD:

- Puidu ja dekoratiivlaminaatide, nt Resopal®-i, Formica® jt kombineeritud materjalide liimimiseks, kummi, naha, korgi, vildi, jäiga PVC, pehme vahu, metalli ja paljude muude materjalide liimimiseks.
- Liimib eriti tugevalt erinevaid kõvasid ja pehmeid plastmaterjale (nt pehme ja kõva PVC, polükarbonaat, Plexiglas®, ABS, polüstüreen).
- Sobib nähtaval kohal vuukide, läbipaistvate materjalide, paberi ja papi liimimiseks
- Ei sobi polüetüleen, polüpropüleen, vahtpolüstüreeni (Styropor®), kunstnaha ega PTFE liimimiseks.
- Ei sobi polüetüleen, polüpropüleen, vahtpolüstüreeni liimimiseks.



ALUSPINNA ETTEVALMISTAMINE

Liimitav materjal peab olema kuiv (puidu niiskusesisaldus 8–12%) ning rasva- ja tolmuva. Puhastage lamineeritud pinnad, metall jms lahustiga (puhastusbensiin). Täiendav karestamine suurendab üldiselt nakketugevust. Laske materjalidel aklimatiseeruda vastavalt tootja juhistele. Liimige töömaterjalid ainult töötlemata pindadele (looduslik aluspind). Värvitud või töödeldud pinnad tuleb eelnevalt puhastada.

PEALEKANDMINE

Kandke Moment liimi sakilise spaatli või lühikeste harjastega pintsliga rohkelt ja ühtlaselt mõlemale liimitavale pinnale, eriti äärtele. Enne poolte kokkuliimimist laske lahustitel aurustuda. Aurustumise aeg tavalisel toatemperatuuril (18–25 °C) on umbes 5–10 min. Tagage pidev tuulutus. Pärast aurustumisaja lõppu on liimimine võimalik kuni 60 minuti jooksul.

TÖÖRIISTADE PUHASTAMINE

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist lahusti või atsetooniga.



HOIUTINGIMUSED

Hoida tihedalt suletuna toatemperatuuril. Vältige temperatuure alla +5 °C või üle +50 °C.

TERVIS JA OHUTUS

Enne toote kasutamist lugege läbi materjali ohutuskaart, mille väljastame nõudmisel.

TEHNILISED ANDMED

| | |
|-------------------------------------|---|
| Koostis | Polüuretaan |
| Tihedus | Umbes 0,87 g/cm ³ |
| Soojataluvus | -40 °C kuni +70 °C |
| Töötlemisaeg | 60 min |
| Pealekandmistemperatuur | Moment vedelat kontaktliimi tuleb soovitatavalt kasutada temperatuurivahemikus +18 °C kuni +25 °C |
| Kulu | 250–350 g/m ² |
| Lõplik liimimistugevus (DIN EN 205) | Sõltuvalt pinnast ja survest, 3 päeva möödudes |
| Säilivusaeg | 24 kuud |
| Aurustumisaeg | 5–10 minutit, toatemperatuuril |

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsetud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alaseadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee