

# MOMENT GEL

## Universaalne kontaktliim

Pakend: 58 ml

### OMADUSED

- Hea kuumakindlus
- Mittetilguv
- Sobib vertikaalsetele pindadele
- Tugev esmane nake
- Elastne
- Suur tugevus

### KASUTUSVALDKOND

- Puitmaterjalide liimimine dekoratiivlaminaatidega, nagu näiteks Resopal®, Formica® jne, kumm, nahk, kork, vilt, jäik PVC, pehmed vahud, metall ja paljud muud materjalid.
- Heliisolatsiooni, isolatsiooni- ja akustiliste paneelide (välja arvatud paisutatud polüstüreen), sobivate plastplaatide ja erinevat tüüpi seinakatete (mitte plastifitseeritud PVC-st või kunstnast) kinnitamiseks kuivadele, stabiilsetele pindadele.
- Vineerliistude kleepimine servade ja kaarte külge.
- Ei sobi polüetüleeni, polüpropüleenist paisuva polüstüreeni, kunstnaha ega plastifitseeritud PVC jaoks.



### KASUTUSJUHEND

#### Eeltöötlus

Liimitav materjal peab olema kuiv (puidul 8-12% niiskust) ning määrd- ja tolmuvaba. Puhastage laminaadid, metall jms lahustiga (pesubensiin). Täiendav kulutamine suurendab metallide liimühenduse vastupidavust. Laske materjalidel vastavalt tootja juhiste kohaneda. Liimige töömaterjale ainult töötlemata pindadele. Värvitud või töödeldud pinnad tuleb eelnevalt puhastada.

#### Pealekandmine

Kandke geeli ohtralt ja ühtlaselt mõlemale liimitavale pinnale, eriti servadele, kasutades sakilist spaatlit või lühikeste harjastega pintslit. Enne osade ühendamist laske lahustitel aurustuda. Aurustumisaeg normaalsel toatemperatuuril (18 °C kuni 5 °C) on umbes 15 min. Tagage pidev tuulutus. Pärast aurustumisaja möödumist on liimimine võimalik 60 minuti jooksul. Liiga vähene aurustumisae võib põhjustada nõrgemat esialgset nakkumist, eelkõige mitteimavate materjalide puhul. Pärast lahustite aurustumist peab pind olema terve ja pinnale peab olema jäänud nähtav liimikile. Suurte pooridega või üliimavatele materjalidele võib olla vajalik kanda mitu kihti liimi. Enne osade ühendamist peab liim olema puudutamisel kuiv. Liim ei tohiks sõrme külge kinni jääda ega olla „kiuline“.

#### Liimimine/pressimine

Kõigepealt joondage hoolikalt liimitavad osad; kui kaks kleepkile kokku puutuvad, ei ole kohandamine enam võimalik. Seejärel vajutage osad korraks kokku, kuid suruge neile (0,5 N/mm<sup>2</sup> = 5 kp/cm<sup>2</sup> või suurem rõhk). Arvestage, et liimühenduse vastupidavus ei sõltu surve rakendamise ajast, vaid intensiivsusest. Paarisekundilisest vajutamisest piisab.



## Tööriistade puhastamine

Puhastage tööriistad lahusti või puhastusbensiiniga kohe pärast kasutamist.

## Ladustamine

Hoidke tihedalt suletuna ja toatemperatuuril. Vältige temperatuure alla +5 °C ja üle +50 °C. Külma või külmunud liimi (alla +5°C) saab uuesti kasutada siis, kui seda on aeglaselt töötemperatuuriga (umbes +20 °C) kohandatud. Kvaliteet sellest ei vähene. Tööpauside ajal tuleb liimimahutit hoida tihedalt suletuna, et vältida lahustite aurustumist.

## TEHNILISED ANDMED:

Koostis	Lahustipõhine polükloropreenkumm
Tihedus	u 0,89 g / cm <sup>3</sup>
Kuumakindlus	-40° C kuni +70° C
Liimiv aeg	Kuni 60 min
Kasutustemperatuur	+18 kuni +25 °C
Kulu	250-350 g/m <sup>2</sup>
Lõpptugevus (DIN EN 205)	Sõltuvalt pinnast ja survest, 3 päeva pärast
Kõlblikkusaeg	24 kuud jahedates kohtades
Aurustumisaeg	10-15 min sõltuvalt pinna omadustest

## TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitusel põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovitusel eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meiepoolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

## Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: [www.moment-liimid.ee](http://www.moment-liimid.ee)