



03.2022

MOMENT KINGALIIM

Kingaliim

Pakend: 50 ml

ELASTNE JA LÄBIPAISTEV

OMADUSED

- lahustipõhine liim
- liimib tugevalt
- veekindel
- elastne liim
- vastupidav vananemisele
- kuivab läbipaistvaks

KASUTUSALAD:

- nahkjalatsite, spordijalatsite ja nahast käekottide liimimiseks
- ei soovitata kunstnaha jaoks

PAKEND

- 50 ml metalltub, 20 tükki pakis

ALUSPINNNA ETTEVALMISTAMINE

Liimitav materjal peab olema kuiv (nt puidu niiskusesisaldus 8–12%) ning rasva- ja tolmuvaba. Lamineeritud materjalid, metallid jms puhastada lahustiga (vedeldi, bensiin, atsetoon). Metallpinna nakketugevust parandab pinna puhastamine liivapaberiga. Enne pealekandmist tuleb materjale aklimatiseerida vastavalt tootja juhistele.

PEALEKANDMINE

Kandke toode sakilise spaatli või lühikeste harjastega pintsliga ühtlaselt mõlemale liimitavale pinnale – eriti äärtele. Enne poolte ühendamist laske lahustil aurustuda. Aurustumise aeg tavalisel toatemperatuuril (18 kuni 25 °C) on umbes 10-15 minutit. Tagage pidev tuulutus. Pärast aurustumisaja möödumist on liimimine võimalik 60 minuti jooksul. Kõigepealt joondage hoolikalt liimitavad pinnad, sest kahe liimikihi kokkupuutumise järel ei ole kohandamine enam võimalik. Seejärel suruge pooled lühiajaliselt aga tugevasti (survega 0,5 N/mm = 5 kg/cm või enam) kokku. Tuleb mainida, et nakkumistugevus sõltub avaldatava surve intensiivsusest, mitte kestusest. Piisab surve avaldamisest mõne sekundi vältel. Suuremate liimitavate pindade, näiteks lamineeritud plaatide, metallide jms puhul tuleb survet avaldada pressiga. Õhumullide tekke vältimiseks suruge suunaga keskelt väljapoole. Suruge hoolikalt servadele. Tugevate jäikade pindade puhul lööge jäiga haamriga.

TEHNILISED ANDMED

Värvus	läbipaistev
Koostis	polüuretaan
Lõplik nakketugevus	> 3 päeva sõltuvalt materjalist ja avaldatud survest
Vastupidavus temperatuurile	-40°C - +70°C





Töotemperatuur	+18°C - +25°C
Tihedus	0,89 g/cm ³
Kulu	250-350 g/m liimi kandmisel mõlemale poolele

HOIUTINGIMUSED

Hoida tihedalt suletud anumal toatemperatuuril. Vältige temperatuure alla +5 °C või üle +50 °C. Külma või jäätunud liimi (alla +5 °C) muutub taas kasutatavaks, kui selle temperatuur aeglaselt tõuseb tootemperatuurini viia (umbes +20 °C). Seda eeldusel, et füüsikalisi ja keemilisi omadusi ei mõjutata. Samuti tuleb lahusti aurustumise vältimiseks hoida liimianumat töö vaheaegadel tihedalt suletuna. Säilivusaeg: 24 kuud tootele märgitud tootmise kuupäevast.

SOOVITUSED

Puhastage tööriistad kohe pärast kasutamist lahusti või atsetooniga. Eemaldage värsked plekid ettevaatlikult liimitavatel objektidel lahusti või atsetooniga niisutatud lapiga. Kuivanud läbipaistva liimi plekke ei saa tekstiilidelt täielikult eemaldada (isegi keemilise puhastusega). Muudelt pindadelt kasutage plekkide eemaldamiseks lahustit või atsetooni. Veenduge esmalt, et need pinda ei kahjustaks. Hoidke pakendit hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal lekidest ja sädemetest – mitte suitsetada. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega ja pöörduda arsti poole. Kandke sobivaid kindaid. Allaneelamisel pöörduge viivitamatult arsti poole ja näidake pakendit või etiketti. Tootes sisalduvad lahustid aurustuvad töötlemise käigus ja nende aurud võivad õhu juuresolekul moodustada plahvatusohtlikke või kergesti süttivaid segusid.

TERVISHOID JA OHUTUS

Enne toote kasutamist tutvuge ka tellimisel saadaoleva materjali ohutuskaardiga.

“Käesoleval tehnilisel andmelehel (TDS) esitatud teave, sealhulgas toote kasutamise ja pealekandmise alased soovitused põhinevad meie teadmistel ja kogemustel andmelehe väljaandmise kuupäeva seisuga. Toote erineva kasutusotstarve ja meie kontrollile allumatute töötingimuste tõttu ei vastuta Henkel liimi konkreetse rakenduse jaoks sobivuse ega kavatsatud tulemuse saavutamise eest. Soovitame tungivalt toodet sobivuse kindlaksmääramiseks eelnevalt katsetada.

Igasugune vastutus käesoleval tehnilisel andmelehel esitatud või muude kirjalike või suuliste soovituste eest antud toote kohta on välistatud, välja arvatud juhul, kui pole selgesõnaliselt teisiti kokku lepitud või tegemist on meie poolsest hooletusest põhjustatud surmajuhtumi või kehavigastusega või kehtivast tootevastutuse alasest seadusandlusest tuleneva vastutusega.”

Henkel Balti OÜ

Sõbra 61

50106 Tartu, Estonia

Tel. (+372) 7305 800

Internet: www.moment-liimid.ee