





Terrace

Terrassi- ja fassaadiõli

- ✓ Kaitseb ilmastikumõjude eest
- ✓ Sisaldab tungaõli
- ✓ Imbub hästi puitu
- ✓ Toonitav. Valmistoonid hall ja pruun



Kirjeldus	
Omadused	<p>Looduslikku tunga- ja linaõli sisaldav lahustipõhine õli puidust välispindade kaitseks ja dekoratiivtöötluks.</p> <p>Kaitseb puitu ilmastikumõjude eest ja hoiab ära hallituse leviku.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Annab puidule dekoratiivse välisilme ✓ Imendub sügavale puitu, tekitades poorides ja kapillaarides vetthülgava tõkke ✓ Kaitseb puitu lagunemise, sinetusseente, hallituse ja ilmastiku kahjuliku mõju eest ✓ Väga sobilik hõõveldatud puidu töötlemiseks ✓ Kuivab kiiresti, moodustades mehaanilisele pingele ja pragunemisele vastupidava katte ✓ Varem värvitud või lakitud pindadel mitte kasutada ✓ Värvitu terrassiõli Terrace on toonitav <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.</p>
Kasutusala	<p>Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, fassaadid, laudised, purded, käsipuud, trepid, aiämööbel, piirded jne. Välistöödeks. Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.</p>
Õlitatavad pinnad	<p>Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpinna kaitseks. Sobib hästi hõõveldatud puidu töötlemiseks. Välistöödeks.</p>
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ LOÜ (lennuvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	

Pinna ettevalmistus	Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada rasvast, tolmust ja muust mustusest. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toote kasutusjuhendit). WoodCleaniga töödeldud pinnad kindlasti pesta veega ja lasta kuivada. Värvitud pindadelt eemaldada kogu vana värv. Määratud ja õlitatud pindade hooldamiseks ja sügavpuhastuseks kasutada leeliselist puhastusvahendit TerraceClean (järgida toote kasutusjuhendit). Pehkinud ja mädanenud laud asendada uutega. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tšingitud kinnitusdetailide. Uue või puhastatud puitpinna kruntimiseks kasutada biotsiidset süvaimmutuskrunti Aura Biostop (järgida toote kasutusjuhendit). Surveimmutatud puidul tuleb enne Terrace'iga töötlemist vähemalt 6 kuud seista lasta. Tööd ei ole soovitatav teostada kuumaga, otseses päikesepeistes, tugeva tuulega vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Eksootiliste puiduliikide töötlemise eel soovitate teha prooviõlitamise väksemal pinnal või eraldi laual. Töödeldud puitelementide kinnitamiseks kasutada tšingitud kinnitusdetailide. Töötlemata metalldetailid (naelapead, kinnitusklaamid) töödelda korrosioonivastase kruntvärviga. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea dreenaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdrosolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.
Õlitamine	Enne kasutamist segada, samuti segada aeg ajalt töötamise käigus. Kanda pinnale 1-2 kihti ühtlaselt servast servani piki puidukiudu, ühe-kolme laua kaupa. Jälgida et ei jääks töötlemata kohti. Eriti hoolikalt viimistleda puidu otsapinnad. Tihedast puidust terrassilauad soovitate enne õlitamist lihivida või töödelda leeliselise pesuainega TerraceClean puidu imavuse tõstmiseks. Juhul kui on vajalik pinnale kanda teine kiht õli, teha seda pärast esimese kihi sisseimbumist. Liigne õli eemaldada pinnalt koheselt lapiga. Terrassilauad on soovitatav enne paigaldamist töödelda ka alumiselt küljelt. Pindasid, mida mõjutavad ilmastikuohtud aastaringelt on soovitatav töödelda vastavalt vajadusele 1-2 korda aastas. Toonitud õli kasutamisel on soovitatav ühtlase värvitooni tagamiseks valida tooted ühest partiist ja enne kasutamist kokku segada ühte anumasse.
Hooldamine	Normaaltingimustes saavutab töödeldud pind kulumiskindluse 1 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (N.TerraceClean 50ml vahendit 10L vee kohta).
Värvus	Värvitu. Valmistoonid pruun ja hall
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis
Toonimine	Värvitu terrassiõli Terrace on toonitav Eskarocolor süsteemis (baas EC)
Kulu	9...12 m ² /L üks kiht
Kuivamisaeg	16...24 tundi (temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%) Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust ja töövahendist
Töövahendid	Pintsel, käsna, terrassipadi.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada White Spirit'ga.
Lisainfo	
Külmakindlus	On külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida otsese päikesekiirguse eest.
Ohutusnõuded	  Ettevaatust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab: süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiaool-3-oon, koobalt-bis(2-etüülheksanoat). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. HC00-70S9-D002-GDWS. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kanda kaitsekindaid/kaitsemaski/kaitserõivastust/Kaitsev jalatsid. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
Jäätmekäitlus ja keskkonkalkitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmesaaduse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värv- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 4,5 L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringutest ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapooleseid parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsemat info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	