



Ehitusegud



Tooteleht

11/2019

Knauf Elektrikergips

Elektrikukips

Tootekirjeldus

Knauf Elektrikergips on ehituskipsi veega segamisvalmis kuivsegu käsitsi paigaldatava kiiresti kivistuva mördi valmistamiseks.

Säilitamine

Puitalustel, kuivas ruumis.
Parimad omadused säilivad 6 kuud.

Pakend

5 kg paberkott, toote number 136551

Kvaliteedi tagamine

Standardi EN 13279-1 juhiste järgi teostati toote esmane kontroll ja teostatakse ettevõttesisest tootmiskontrolli tootja poolt. Toode omab CE-märgist.

Kasutusala

Kipsisegu ehituse sisetöödel kaablitorude, elektrijuhtmete, pistikupesade ja teiste ehitusdetailide kiireks kinnitamiseks.

Omadused ja lisaväärtused

- EVS-EN 13279-1 tüüp A2/6/6
- Mineraalne, mittepõlev
- Kiiresti kivistuv (6 minutiga)
- Väga hea täitevõime ja mahupüsivus
- Peab vastu löökidele ja survele

Aluspind

Aluspind peab olema sile, puhas, kuiv, kandevõimeline, määrdeplekkideta ja tolmuvaba. Enne tööga alustamist on tingimata vaja eemaldada kõik koordunud tükid, mustus ja tolm.

Ilmavad pinnad kruntige tootega Knauf Tiefengrund.

Mördi valmistamine ja kasutamine

Puistake Knauf Elektrikergips külma puhta veega (1 kg segu + umbes 0,45 l vett) seguvanni ja segage, kuni moodustub ühtlane klimpideta mass.

Hoiatus! Segage valmis ainult nii suur kogus, mida jõuate kasutada 6 minuti jooksul! Juba kuivama hakkavat massi ei ole enam võimalik parandada vee või kipsisegu lisamisega.

Kandke elektrikukipsi koos kinnitatava detailiga vajalikku kohta sobiva pahtlilabida või kelluga. Kihi paksus võib olla mitu sentimeetrit.

Tehnilised andmed

Tuletundlikkus: A1

Temperatuurikindlus (tahkunult): kuni +80 °C.

Kuivamisaeg: ~ 24 tundi.

Seguga kinnitust võib koormata pärast ~24 tundi.

Survetugevus: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Andmed kehtivad toote omaduste kohta temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral.

Töökoha temperatuur ja tingimused

Ettevalmistamise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C.

Kõrge temperatuur lühendab segu kasutamise aega! Kaitske pinda kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

Töötlemisaeg

Tahkumise algus alates veega segamisest: ~ 6 minutit.

Määratud anumad ja tööriistad kiirendavad segu tahkumist.

Muud juhised

Segage toodet Knauf Elektrikergips ainult veega, ärge segage teiste ainetega.

Pärast kasutamist puhastage tööriistu veega!

Ei sisalda ohtlikke aineid.

Knauf Eestis

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükiversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjali omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrüki, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, sealhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.