



K452.ee

Krandid

02 / 2019



Knauf Haftemulsion

Nakkekrunt

Tootekirjeldus

Knauf Haftemulsion on stüreen-akrüüli vesidispersiooni ja tselluloosi derivaadi emulsioon. Kasutatakse imavate ja mitteimavate seina- ja põrandapindade kruntimiseks sise- ja välitöödel.

Ladustamine

12 kuud (temperatuuril üle nulli). Mitte hoida otsese päikesevalguse mõju all olevates kohtades ega kõrgel temperatuuril!

Transportida ja säilitada temperatuuril üle +5 °C. Tähelepanu! Toode on tundlik madalate temperatuuride suhtes. Kaitsta külmumise eest!

Pakendus

Plastikämbrites:
1 l, art nr 00068671
5 l, art nr 00068670
15 l, art nr 00098673

Kasutusala

Nakkekrunti Knauf Haftemulsion kasutatakse siledade, imavate ja mitteimavate pindade kruntimiseks enne hüdroisolatsiooniga katmist, plaati-, krohvimist, pahteldamist või põrandavalu. Kruntimisvahendina vähendab allpoolloetletud pindade veeimavust ja parandab nakkuvust. Sobib järgmist liiki aluspindade kruntimiseks:

- tüüpsed tsement- ja paekivipinnad,
- betoonpinnad,
- tsemendiga tasandatud pinnad,
- kivipinnad.

Nakkekrunti Knauf Haftemulsion saab kasutada ka lisandina tsemendisegudes, krohvides ja pahtlites. Lisandina parandab segu elastsust ja nakkuvust järgmist pindade jaoks:

- betoon,
- tsement,
- lubi- ja tsementkrohv,
- pahteldatud pind.

Pikendab pahtli kuivamis- ja kahanemisaega, vähendab pragude tekkimise ohtu.

Omadused

- Kaitseb pinda niiskuse eest
- Parandab pinna nakkuvust
- Suurendab segu elastsust
- Parandab põrandavalusegu valgumist
- Veeauru läbilaskev („hingav“)
- Ei sisalda lahusteid ega lenduvaid aineid
- Vastupidav lahustunud leeliste, hapete, õlide ja bensiini suhtes
- Piimvalge värvusega, nõrga lõhnaga
- Ökonoomne

Töö teostamine

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlane, vastupidav, kuiv, tolmuvaba, ilma õli- ja tapeediliimi jääkideta. Enne kruntimist aluspind puhastada ja vajadusel eemaldada lahtikooruv osa. Vastupidav ja veekindel värvikiht tuleb matistada. Värvikiht, mis ei ole veekindel, tuleb eemaldada. Kruntimistööd võib teha üksnes siis, kui lihvimistöö on täielikult lõpetatud.

Temperatuur / kliima

Tööd tuleb teha kuivas ruumis, pinna ja õhu temperatuur peab jääma vahemikku +5°C kuni +25°C.

Kuivamisaeg

Kuivamisaeg sõltub pinna imamisvõimest, ruumi temperatuurist ja niiskusest, kuid ei ole kunagi lühem kui 12 tundi. Edasisi töid võib alustada alles pärast krunditud pinna täielikku kuivamist. Kõik parameetrid on antud lähtuvalt temperatuurist +23 °C ja suhtelisest õhuniiskusest 60%. Muudel tingimustel võib kuivamisaeg olla pikem.

Pinnale kandmine

Kruntimisvahendit Knauf Haftemulsion kanda pinnale rulli, harja või pintsliga. Vältida nõrgumist või triipe. Jätta vähemalt 12 tunniks kuivama. Kuivamisaeg sõltub ruumi temperatuurist ja õhuniiskusest, samuti pinna temperatuurist.

Edasisi töid võib teostada alles pärast krunditud pinna täielikku kuivamist. Ruumides, kus kasutatakse krunti Knauf Haftemulsion, ei tohi tekitada tolmu, et vältida tolmu kleepumist krunditud pinnale.

Soovitused

Krunti Knauf Haftemulsion ei tohi segada muude materjalidega (lubatud ainult veega lahjendamine), kuna nende mõju võib oluliselt muuta krundi omadusi. Tööriistad tuleb kohe pärast töö lõpetamist veega puhastada. Lisaks antud soovitustele tuleb arvestada ehitusnorme ning töötervishoiu- ja tööohutuseeskirju. Materjali silma sattumisel loputada rohke veega ja pöörduda arsti poole. Selles juhendis on kirjeldatud materjali peamisi omadusi ja tööde teostamist, mis ei asenda tööde teostaja oskusi. Lisaks neile soovitustele peavad tööd vastama ehitusnormidele ja ohutuseeskirjadele. Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kuid temast ei sõltu selle kasutustingimused ega -viis. Kahtluse korral tuleb toodet enne kasutamist katsetada. Käesolev tooteleht tühistab kõik varasemad tootelehed.

Pind	Haftemulsion / vee vahekord	Kulu
Krundina:		
imavale pinnale	1:4	40-50 g/m ²
mitteimavale pinnale	1:2	30 g/m ²
Lisandina:		
tsemendisegule	1:5	30-60 g/kg kuivsegule
pahtlile vanal ja uuel betoonil	1:5	30-60 g/kg kuivsegule
lubikrohvide ja lubisementkrohvide	1:10	40 g/kg kuivsegule
Kruntimiseks enne pörandavalusegu valamist:		
niiskust sisaldavale pinnale	1:3	40 g/m ²
mitteimavale pinnale	1:2	30 g/m ²
kaltsiumsulfaadist	1:4	40-50 g/m ²

Knauf Tallinn ÜÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Sp. z o.o. ul. Światowa 25, 02-229 Warszawa, Poola

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeldrükkid ja fotomehaaniline ning elektrooniline taasesitamise, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn ÜÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee. Tarmimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.