

Fibergum Primer nakkedispersioon



Nakkedispersioon Kiilto Fibergumi ja niiskes ruumis kasutatava tasandussegu vahelise nakke parandamiseks betoon- ja plaatpõrandate puhul. Veebaasil.



- Kiilto hüdroisolatsioonimastiksi Fibergum nakkedispersioon
- oranž värv lihtsustab pealekandmist
- veepõhine

KASUTUSALA

Nakkedispersioon siseruumides kasutatavale hüdroisolatsioonimastiksile.

KASUTUSJUHIS

Aluspinnalt eemaldatakse tsemendiliim, pinnakattematerjalide jäägid, lihvimestolm, lahtised osakesed ja määrdained. Vajadusel lihvige või karestage vastava tööriistaga. Nakkedispersioon tuleb pinnale kanda võimalikult õhukese ja ühtlase kihina, näiteks harja, pintsliga või rulliga. Hüdroisolatsioonimastiks tuleb aluspinnale tugevasti rullida. Enne hüdroisolatsioonimastiksi pealekandmist peab nakkedispersioonikiht olema kuivanud. Enne töö alustamist tuleb tutvuda Kiilto hüdroisolatsiooni tööjuhiseiga.

LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest. Samuti oleneb tulemus töömeetodist. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitavate tingimuste korral, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööprotsesside ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge materjali ohutuskardiga. Lisateavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiata kodulehel www.kiilto.com.

KUIVAMISE KIIRUS	1–2 tundi, sõltuvalt ümbritseva keskkonna tingimustest
KASUTUSTEMPERAATUUR	+10...25 °C
KÜLMAKINDLUS	Jäätub
KULU	u 8 m ² /l (vedeldamata)
SEGAMISSUHE	Tasandusseguga kaetud või betoonist aluspind: vedeldada veega 1:1 Kipskartongplaat: mitte vedeldada Muudest imavatest plaatidest aluspinnad: vedeldada veega 1:1 Mitteimavatest plaatidest aluspinnad: mitte vedeldada Kare betoon või kivi: tasandada Kiilto tsemendibaasilise tasandusseguga
ERIKAAL	u 1
PAKENDI SUURUSED	1 l, 3 l
LADUSTAMINE	Avamata originaaltaaras, temp. üle 1 °C, 1 aasta.