

Kiilto Pro Moisture Proof



Kiilto Pro Moisture Proof plaaditavate seinte kruntimiseks, nt tualettides ja abiruumides. Eurofinsi tootesertifikaat C51/99.



- ökonoomne, hästi pealekantav
- niiskustõke seinte kruntimiseks enne plaatimist, nt tualettides ja abiruumides
- kuivamisaeg u 1 + 2 h

KASUTUSALA

Kiilto Pro Moisture Proof takistab ruumi õhuniiskuse kandumist hoone konstruktsioonidesse (ei sobi ehitus- ega maaniiskuse tõkestamiseks). Aluspind peab olema puhas, kuiv ja tolmuvaba. Märgade ruumide põrandate ja seinte niiskustõkkeks soovitame kasutada Kiilto hüdroisolatsioonimastiks. Lugege tootejuhendit.

KASUTUSJUHIS

Loksutage toodet enne kasutamist. Kandke esimene kiht 1:1 veega lahjendatud Kiilto Pro Moisture Proof rulli või pintsliga pinnale. Laske 1–2 tundi kuivada ja kandke peale teine kiht lahjendamata niiskustõket. Laske soovitatavalt järgmise päevani kuivada ja seejärel võib alustada plaatimist, kasutades Kiilto plaatimisseguga või keraamilistele plaatidele sobivat segu.

LISATEAVE

Käesoleval tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsed ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem kindlustab ettevõtte toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või keskkonnamõjude eest, mille üle meil puudub kontroll. Seega ei ole meil võimalik võtta endale vastutust lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööprotsesside ja toimingutega.

KESKKOND JA OHUTUS

Vältige kuivamata toote kokkupuudet nahaga, kandke kaitsekindaid. Tutvuge tooteohutuskaardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate aadressil www.kiilto.com.

ALUSPÕRANDA NIISKUS	Kiilto seinapahtlil kasutamise korral tuleb arvesse võtta pahtli tehnilistes andmetes esitatud kuivamisaega. Betoonalus < 90% RH
SUHTELINE ÕHUNIISKUS	< 60%
KASUTUSTEMPERatuur	+10...25 °C
KÜLMAKINDLUS	Jäätub
pH	u 9
KULU	4–5 m ² /l
SEGAMISUHE	Kiilto Pro Moisture Proof 1. kiht veega lahjendatult (1:1) Kiilto Pro Moisture Proof 2. kiht lahjendamata
ERIKAAL	u 1,0 kg/l
SIDEAINE TÜÜP	Sünteeiline kummi
PAKENDI SUURUSED	1 l, 3 l, 10 l
LADUSTAMINE	1 aasta avamata mahutis temp üle +1 °C.