

# Kiilto NoWo Fliistapeediliim



Fliistapeetide liimimiseks imavate või värvitud aluspindadele. Sobib pealekandmiseks nii käsitsi kui ka masinaga.



- fliistapeetide liimimiseks
- kasutusvalmis
- tapeeti saab eemaldada tapeedieemaldusvahendiga - Kiilto Tapeedieemaldusvahend
- väga ökonoomne 4–5 m<sup>2</sup>/l

## KASUTUSALA

Ette nähtud mõõtudelt stabiilsete mittekootud tapeetide liimimiseks absorbeerivatele või värvitud aluspindadele. Sobib pealekandmiseks nii käsitsi kui ka masinaga. Sobib kasutamiseks ka eelleotusmeetodiga paberalusel tapeetide korral. Mitte täisplastist materjalidele või plastalustele. Ehitusmaterjalide M1 emissiooniklassifikatsiooniga materjal.

## KASUTUSJUHI

Tehke tööd tavalisel toatemperatuuril. Nii tapeedil kui ka pastal tuleb lasta kohaneda toatemperatuuriga. Pind peab olema kuiv, sile, kõva ja puhas. Eemaldage vana tapeet ja lahtine värv. Tasandage ja lihvide kõik ebatasasused. Kruntige või katke eelnevalt pastaga tugevalt absorbeerivad pinnad. Kasutage kruntimiseks niiskuskindlat matti kruntvärvi või veega vahekorras 1:1 lahjendatud liimi. Peske värvitud pinnad näiteks vahendiga Kiilto Maalarinpesu (maalripuhasti) ja loputage hoolikalt. Stabiilsete mõõtudega mittekootud tapeedid ei tursu niiskuse käes ja ei vaja eelleotamist. Kandke pasta nt rulliga või pastamasinaga ühtlaselt seinale ja tapeedi tagaküljele. Alustage laeioonest, vajutage tapeet kogu pikkuses vastu seina ja hõõrge mullide eemaldamiseks jäiga harjaga või tavalise spaatliga keskelt servade poole. Vältige tapeedi pinna määrdumist pastaga. Eemaldage ühenduskohtadest kohe liigne pasta nt niiske lapi või käsna. Jõuline hõõrumine võib kahjustada tapeedi värvi või läiget. Sobib ka värvitavatele stabiilsete mõõtudega tapeetidele ja paberalusel tapeetidele pärast eelleotamist. Kuid mitte võrgutaoliste (fiiberklaasist) kootud materjalidele. Tagage tööpiirkonnas tõhus ventilatsioon. Paigaldamisel järgige ennekõige tapeedi tootja juhiseid.

## LISATEAVE

Sellel tootelehel esitatud teabe aluseks on meie ettevõttes läbi viidud katsete tulemused ja meie praktilised teadmised. Tehnilised andmed on määratletud standardtingimustes. Toote tõhusus ja tulemus sõltub kohapealsetest töötingimustest ja -meetoditest. Meie kvaliteedijuhtimissüsteem tagab meie toodete kõrge kvaliteedi. Me ei võta vastutust toote ebaõige kasutamise või valitsevate tingimuste üle, mille üle meil puudub kontroll. Seega, ei ole meil võimalik vastutada

|                     |                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALUSPÕRANDA NIISKUS | puut: 8–12%, betoon: maks. 3% kaalu järgi või alla 85% RH                                                                                                               |
| KASUTUSTEMPERatuur  | +18–25°C                                                                                                                                                                |
| KÜLMAKINDLUS        | külmumine                                                                                                                                                               |
| KULU                | 5–6 m <sup>2</sup> /l mittekootud, 3–5 m <sup>2</sup> /l paberalusel eelleotamise meetodiga                                                                             |
| ERIKAAL             | umbes 1,05                                                                                                                                                              |
| SIDEAINE TÜÜP       | PVAc dispersioon ja modifitseeritud tärkliis                                                                                                                            |
| PAKENDI SUURUSED    | 1 l, 5 l, 10 l, 15 l                                                                                                                                                    |
| LADUSTAMINE         | Avamata mahutites, temp. üle +1°C, 18 kuud. Pärast pikemaajalist hoiustamist tuleb toode enne kasutamist läbi segada. Avatud mahuti tuleb ära kasutada ühe kuu jooksul. |



lõpptulemuse eest. Toote õige kasutamine eeldab, et kasutaja tutvub tööjuhendis kirjeldatud tööpõhimõtete ja toimingutega.

#### **KESKKOND JA OHUTUS**

Vältige naha ebavajalikku kokkupuudet kõvastumata tootega, kasutage kaitsekindaid. Tutvuge toote ohutuskardiga. Teavet toote ja pakendi kõrvaldamise kohta leiate kodulehel [www.kiilto.com](http://www.kiilto.com).