



Knauf Super Finish

Kasutusvalmis peenpahtel

Toote kirjeldus

Knauf Super Finish koosneb kaltsiumkarbonaadist, muudest täiteainetest, lisanditest ja sideainest.

Standardi EVS-EN 13963 järgi kipsplaatide vuugipahtel tüüp 3A.

Tarnepakend

28 kg plastikämber	toote nr 637192
20 kg plastikämber (u 13 l)	toote nr 637196
5,4 kg plastikämber	toote nr 261831

Ladustamine

Kaitske külma, kõrgete temperatuuri ja otsese päikesekiirguse eest. Toatemperatuuril ladustatav vähemalt 12 kuud.

Kvaliteet

Vastavalt standardile EN 13963 teostati toote esmakontroll, samuti teostatakse ettevõttesisest tootmiskontrolli. Tootel on CE-märgis.

Kasutusala

Knauf Super Finish on kasutusvalmis universaalne pahtlimass sisetingimustes kasutamiseks. Sobib kipsplaadivuukide viimistlemiseks (Q2), pindade pahteldamiseks (kvaliteediklassideni Q3-Q4), samuti erinevate aluspindade silumiseks.

Pahtel Knauf Super Finish sobib kasutamiseks nt järgmistel aluspindadel:

- kipsplaadid,
- kipskiudplaadid,
- betoon ja poorbetoon,
- krohv,
- tellismüüritis.

Omadused ja lisaväärtus

- Kasutamiskvalmisk
- Ei vaja segamis- ja ooteaega
- Pehme konsistents
- Kergesti pealekantav
- Pealekantav Knaufi vuugi- ja nurgapahteldusseadmega
- Väga kergesti lihvitav
- Kõikide pinnakvaliteediklasside (Q2-Q4) tegemiseks
- Hea nakkuvus

Pahteldamine

Aluspind

Aluspind peab olema kuiv, kandevõimeline, tugev, tasane ja puhas. Eemaldage olemasolevad nakkumist takistavad materjalijäägid, nt kliister, makulatuur jne. Kipsplaadid peavad olema tugevalt aluskonstruksiooni külge kinnitatud, ühtlasi peavad plaadid olema kuivad, puhtad, sh vuugid tolmust puhtad. Täitke suuremad pinnadefektid kipspahtliga Knauf Uniflott. Pinna lauspahtelduse jaoks peavad pahteldatud plaadivuugid olema kuivanud ja kipsplaadi pinnaga ühetasased.

Segamine

Segage ämbris olev pahtlimass läbi, vajadusel vedeldage seda väheste veega. Kasutage puhas segamismõud ja tööriistu.

Töövahendid

Tööriistad: pahtlikellu, silumiskellu, kruviotsikuga

pahtlilabidas, lai pahtlilabidas või Knaufi vuugi- ja nurgapahteldusseade.

Kuivamisaeag

Pahtel tahkub kuivamise läbi. Kõvastumine sõltub õhuniiskusest ja keskkonna temperatuurist.

Töötlemistemperatuur ja -keskkond

Materjali-, aluspinna- ja õhutemperatuur ei tohi pealekandmisel ja kuni täieliku kuivamiseni langeda alla +10 °C.

Erijuhised

Ärge segage pahtlit Knauf Super Finish teiste materjalidega. Peale kasutamist puhastage töövahendid veega. Paksemate kihtide puhul tuleb sõltuvalt temperatuurist ja õhuniiskusest arvestada pikema kuivamisajaga.

Katte- ja viimistlusmaterjalid

Enne järgmise katte- või viimistluskihi pealekandmist (nt tapetseerimine, värvimine) tuleb kipsplaadide pinda alati kruntida, seda vastavalt Saksamaa Kipsitööstuse Liidu infolehele nr 6 „Kipsplaadidest kuivehituspinnale eelnev töötlemine katte- või viimistluskihi pealekandmiseks“.

Tapetseerimise tehnilise juhendi järgi võib kasutada ainult metüültselluloosi baasil valmistatud liime.

Pärast tapetseerimist paber- ja klaaskiudtapeediga, samuti peale kunstvaik- või tsellulooskrohvide pealekandmist tagage ruumide piisav ventilatsioon kiiremaks kuivamiseks.

Pahtli kulu viimistlemiseks

Knauf Super Finish	Materjalikulu
Plaadivuukide armeerimiseks kvaliteeditasemeni Q2	u 0,1 kg/m ²
Q2 pinna viimistlus kvaliteeditasemeni Q3	u 0,5 kg/m ²
Q2 pinna lauspahteldus kvaliteeditasemeni Q4, 1 mm kihi jaoks	u 1,6 kg/m ²

Täpsema materjalikoguse saab välja selgitada ainult objektil läbi viidava proovitöö käigus.

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf SIA, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu nov., LV 2118 Latvija

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeldrüki ja fotomehhaaniline ning elektrooniline taasesitamise, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Järvevana tee 7B, 10132 Tallinn, e-post: info@knauf.ee
Tarmimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.