



Ehitusegud



Tooteleht

12/2020

Knauf Baugips

Ehituskips

Tootekirjeldus

Knauf Baugips on ehituskipsi veega segamisvalmis kuivsegu käsitsi paigaldatava kiiresti kivistuva mördi valmistamiseks.

Säilitamine

Puitlustel, kuivas ruumis.
Parimad omadused säilivad 6 kuud.

Pakend

2,5 kg paberkott, toote number 136548
5 kg paberkott, toote number 136549
25 kg paberkott, toote number 136550

Kvaliteedi tagamine

Standardi EN 13279-1 juhiste järgi teostati toote esmane kontroll ja teostatakse ettevõttesisest tootmiskontrolli tootja poolt. Toode omab CE-märgist.

Kasutusala

Kipsisegu sisetöödel: parandus- ja installatsioonitöödel, krohvitöödel majaklistude, nurgakaitselistude, pistikupesade ja teiste ehitusdetailide kiireks kinnitamiseks.

Omadused ja lisaväärtused

- EVS-EN 13279-1 tüüp A2/10/6
- Mineraalne, mittepõlev
- Kiiresti kivistuv (10 minutiga)
- Väga hea täitevõime ja mahupüsivus
- Peab vastu löökidele ja survele

Aluspind

Aluspind peab olema sile, puhas, kuiv, kandevõimeline, määrdeplekkideta ja tolmuvaba. Enne tööga alustamist on tingimata vaja eemaldada kõik koordunud tükid, mustus ja tolm.

Imavad pinnad kruntige tootega Knauf Tiefengrund.

Mördi valmistamine ja kasutamine

Pahtlitööde jaoks puistake Knauf Baugips külma puhta veega (1 kg segu + umbes 0,45 l vett) seguvanni ja segage, kuni moodustub ühtlane klimpideta mass. Hoiatus! Segage valmis ainult nii suur kogus, mida jõuate kasutada 8 minuti jooksul! Juba kuivama hakkavat massi ei ole enam võimalik parandada vee või kipsisegu lisamisega.

Kandke ehituskipsi koos kinnitava detailiga vajalikku kohta sobiva pahtlilabida või kelluga. Kihi paksus võib olla mitu sentimeetrit.

Kipsist vormide valamiseks - 1 kg pulbrit segada 0,65 l veega.

Tehnilised andmed

Tuletundlikkus: A1

Temperatuurikindlus (tahkunult): -20°C kuni +80 °C

Töötlemise aeg: 10 min

Tahenemise aeg: 30 min

Kuivamisaeg: ~ 24 tundi

Seguga kinnitust võib koormata pärast ~24 tundi.

Survetugevus: $\geq 6 \text{ N/mm}^2$

Kuivanud pinna värvus: hall

Andmed kehtivad toote omaduste kohta temperatuuril +23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse korral.

Töökoha temperatuur ja tingimused

Ettevalmistamise ja kuivamise ajal ei tohi õhu ja aluspinna temperatuur olla alla +5 °C.

Kõrge temperatuur lühendab segu kasutamise aega! Kaitske pinda kuumuse ja otsese päikesevalguse eest.

Töötlemisaeg

Veega segatud materjal on pahtlitöödeks kasutuskõlblik 5-6 minuti jooksul; valuseguna 10-12 minuti jooksul.

Määrduvad anumad ja tööriistad kiirendavad segu tahkumist.

Muud juhised

Segage toodet Knauf Baugips ainult veega, ärge segage teiste ainetega.

Pärast kasutamist puhastage tööriistu veega!

Ei sisalda ohtlikke aineid.

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Tootja: **SIA Knauf**, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu novads, LV-2118, Lāti

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükkversioon. Meie vastutus kehtib vaid meie materjalide omaduste osas. Andmed materjalide kulu, koguste ja teostuse osas põhinevad kogemustel ja neid ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral vahetult kasutada. Toodud andmed vastavad tehnika praegusele tasemele. Need ei hõlma täielikult üldtunnustatud ehitustehnilisi eeskirju, asjakohaseid standardeid, juhiseid ega tööde teostamise eeskirju. Tööde tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele arvestama ka nendes toodud asjaolusid. Kõik õigused kaitstud. Muudatused, kordustrükiid, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, seallhulgas ka osaliselt, on lubatud üksnes firma Knauf Tallinn UÜ kirjalikul loal. Tamimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel kehtivate üldiste müügi-, tarne- ja maksetingimuste järgi.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf neid tooteid, mida on Knauf kirjalikult soovitanud.