



## SAKRET UG UNIVERSAALKRUNT (kontsentraat)

10.03.17.

Vesialuseline nakke- ja niiskustõkkekrundi kontsentraat

- Kasutuskohad:**
- Sise- ja välistingimustes
  - Seintele, lagedele, põrandatele

- Rakendused:**
- Kasutatav suure või vähese imavusega mineraalsetel pindadel sisetöödeks ja fassaaditöödeks
  - Kasutatav aluspinna ja kaetava materjali vahelise nakke parandamiseks ja veeimavuse ühtlustamiseks enne krohvimis-, pahteldamis-, plaatimis-, põrandatasandustöid.
  - Sobilik betoonist, keraamilistest ja silikaattelistest, paekivist, poorbetoonist ja keramsiitplokkidest pindadele, lubisement- ja tsementsegudega krohvitud pindadele, silikaatvärviga värvitud pindadele, kipskartong- ja tsementkiudplaatidele, OSB-plaatidele, puitpindadele
  - Krundi on võimalik lahjendada veega sõltuvalt vajadusest või aluspinna imavusest kuni 1:5
  - Maalritööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 161.

- Omadused:**
- Lahustivaba
  - Kasutusvalmis
  - Vees lahustuv
  - Veeaure läbilaskev
  - Kiiresti kuivav
  - Kollakas, kuivades värvusetu ja täismatt
  - Vähesed lõhnaga

- Koostisained:**
- Koakrüülpõlumeerid
  - Vesi
  - Pealekandmist soodustavad lisandid
  - Pigment

Tehnilised andmed:	
Värvus	Kollane
pH tase	8-9
Tihedus	Ca 1,05 kg/l
Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	1 g/l
Kulu	200 kuni 300 ml/m <sup>2</sup>
Kuivamisaeg	30 min kuni 2 t sõltuvalt aluspinna- ja õhutemperatuurist
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+25°C



## SAKRET UG UNIVERSAALKRUNT (kontsentraat)

10.03.17.

<b>Aluspinna ettevalmistamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.</li><li>• Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.</li><li>• Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.</li><li>• Enne kruntimistöde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.</li></ul>
<b>Töö käik:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enne kasutamist loksutada või segada läbi.</li><li>• Krunt kanda pinnale pintsli, maalirulli või pihusti abil märg-märjale meetodil.</li><li>• Pintsli või maalirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.</li><li>• Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.</li></ul>
<b>Täiendav info toote kasutamise kohta:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega.</li><li>• Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi.</li><li>• Kuivanud krundiga määratud pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuritud plaadid) on puhastatavad veega.</li></ul>
<b>Pakend:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Plastpudel 1 l, kartongkarbis 12 tk</li><li>• Plastiknister 5 l, alusel 72 tk</li><li>• Plastiknister 10 l, alusel 52 tk</li><li>• Plastiknister 20 l, alusel 30 tk</li><li>• Plastvaat 200 l (ettetellimisel)</li></ul>
<b>Säilitamine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.</li><li>• Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+20°C.</li><li>• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.</li></ul>
<b>Utiliseerimine:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.</li></ul>
<b>Ohutusnõuded:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest</li><li>• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole</li><li>• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga</li></ul>
<b>Täiendav informatsioon:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa, tel: 666 7230, <a href="http://www.sakret.ee">www.sakret.ee</a>, <a href="mailto:info@sakret.ee">info@sakret.ee</a></li></ul>

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbelise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.